

BARNIZ PARQUET SATINADO + CATALIZADOR



FAMILIA TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LÍNEA POLIURETANOS 2 COMP. (SUELOS)

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Acabado satinado y transparente para parquet, a base de poliuretano de dos componentes, caracterizado por su excelente dureza, resistencia al rayado y a la abrasión, así como por una elevada elasticidad y un tacto sedoso.

USOS

Interior

Madera

Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea.

PROPIEDADES

- Adherencia
- Aplicabilidad Óptima
- Dureza
- Elasticidad
- Filmógeno
- Inodoro
- Buena lavabilidad
- Poder de penetración
- Secado
- Transparencia
- Excelente tacto
- Resistencia a la abrasión, roce, impacto
- Resistencia a los agentes de limpieza
- Acabados con gran poder de relleno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	BARNIZ PARQUET SATIANDO
Relación de mezcla	1a1
Vida de la mezcla	3h
Acabado	Satinado
Peso específico	0,96± 0,05 kg/l
Viscosidad	110 +/- 5 SG
Sólidos en volumen	39± 1
Sólidos en peso	44± 1
Rendimiento aprox. por mano	10-12 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 1-2 h. Total: 72h. Dureza: 7 días
Repintado	(20°C HR: 60%): 12 a 24h. Lijado: 24h
Colores	Se realizan en Montomix, los colores de la carta de madera 100.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

- Maderas nuevas
- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%

BARNIZ PARQUET SATINADO + CATALIZADOR

- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.

Restauración y mantenimiento

- Maderas barnizadas o pintadas:
- Si han sido barnizadas con barnices que se diluyen con white spirit, aguarrás, simil aguarrás ó disolventes para sintéticos y grasos deben eliminarse mediante Decapante Universal ó mediante medios mecánicos, hasta llegar a madera nueva.
- En caso de duda eliminar el barniz anterior.
- Si se aplica sobre auténtico barniz poliuretano (en su dilución se recomendará disolvente poliuretano), lijarse para abrir el poro, eliminar mediante cepillado el polvillo resultante y rebarnizar.
- En cualquier caso comprobar la adherencia sobre el barniz anterior y en caso de duda eliminarlo.
- Si durante su mantenimiento se han empleado productos de limpieza domésticos a base de siliconas es conveniente acuchillar la madera hasta su total eliminación.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Remover los productos hasta su perfecta homogeneización.
- Mezclar ambos componentes en la proporción recomendada
- Diluir adecuadamente la primera mano para conseguir una buena penetración en el sustrato. - Sobre fondos muy porosos o muy lisos es recomendable incrementar la dilución de la primera mano con nuestro Disolvente Poliuretano-1410.
 - Puede aplicarse sin necesidad de lijar entre manos, aunque es conveniente proceder a un suave lijado con el fin de garantizar una perfecta adherencia y sobre todo en el caso de maderas con tendencia al repelo. - Lijar entre manos siempre que se sobrepasen las 12 horas de aplicada la última mano
 - Así mismo para obtener un acabado sedoso es conveniente también lijar antes de la última mano.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%
- Antes de mezclar comprobar que el catalizador está totalmente transparente.
- Sobre maderas porosas diluir el producto, para que penetre en el poro y se elimine la posible formación de burbujas.
- Respetar el tiempo mínimo entre manos para evitar removidos.
- Respetar el tiempo máximo entre manos para evitar problemas de adherencia.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente poliuretano 1410

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	0-15%
Rodillo	0-15%
Pistola air less	10-20%
Pistola air mix	10-20%
Pistola aerográfica	10-20%
Turbo baja presión	10-20%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

Imprimación

Intermedia

Acabado

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

Producto de uso exclusivo para instalaciones reguladas por el RD 117/2003 o directiva 1999/13/CE

BARNIZ PARQUET SATINADO + CATALIZADOR



NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS