



FAMILIA INSTALACIONES DEPORTIVAS

LÍNEA PISCINAS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura para piscinas al clorocaucho de perfecto anclaje y elevada transpiración .

USOS

Exterior/Interior

Cemento

Mortero

Hormigón

Piscinas

Piscinas

PROPIEDADES

- Impermeable
- Buena resistencia al agua
- Resistencia a la alcalinidad
- Rápido secado
- Excelente adherencia
- El producto puede sufrir decoloración dependiendo del tipo y concentración del desinfectante utilizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC. AZUL
Peso específico	1,34± 0,05 kg/l
Viscosidad	75 +/- 5 KU
Sólidos en volumen	41± 1
Sólidos en peso	63± 1
Rendimiento aprox. por mano	5-7 m ² /L
Secado tacto	10-30 min LLenado de la piscina 7 días
Repintado	24h mínimo
Colores	azul 183

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Mortero de cemento:

-Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).

-Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.

-En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro. Caso de tratar con sulfaman (diluido al 10% en agua,) la superficie para abrir el poro, limpiar con abundante agua, antes de proceder al pintado.

- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte. En cualquier caso siempre es aconsejable una primera mano muy diluida.

-Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.

Restauración y mantenimiento

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas, mediante un cepillo de púas de acero, rasqueta u otros medios mecánicos.

En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la vieja pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.

No se aconseja aplicar sobre pintura de piscinas al agua.

Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.

Sobre paredes con moho tratar con MONTOLIMP.

Fecha de Alta

01-01-1900

Versión

9 - 12/06/2019 16:1

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Aplicar sobre soportes bien secos y firmes. Remover hasta perfecta homogeneización y aplicar, una vez diluido convenientemente el producto -Producto resistente al cloro y derivados del cloro en límites de concentración indicadas en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre. Para cualquier otro tratamiento (floculantes, algicidas...), consultar con el proveedor su posibilidad de uso en piscinas pintadas.

Disolvente para dilución y limpieza

Método de aplicación	Dilución orientativa
Pistola air less	5-20% MÁX
Pistola air mix	5-20% MÁX
Pistola aerográfica	5-20% MÁX
Turbo baja presión	5-20% MÁX
Brocha, Rodillo	5-15% MÁX

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Soporte enmohecido			
MAX	MONTOLIMP Y FIJAMONT	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC DILUIDO	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC
STD	MONTOLIMP Y FIJAMONT	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC DILUIDO	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX	ELIMINAR Y PROCEDER COMO EN BUEN ESTADO		MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC.
STD	ELIMINAR Y PROCEDER COMO EN BUEN ESTADO		MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC.
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC. DILUIDO		MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC.
STD			
Soportes deleznales			
MAX	FIJAMONT	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC. DILUIDO	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC.
STD	FIJAMONT	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC. DILUIDO	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC.
Cementos Nuevos y Derivados			
MAX	FIJAMONT	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC. DILUIDO	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC.
STD	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC. DILUIDO	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC. DILUIDO	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC.

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

Fecha de Alta

01-01-1900

Versión

9 - 12/06/2019 16:1

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS