

Fecha de Alta

12-12-2011

Versión

4 - 16/03/2023



FAMILIA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

LÍNEA ESPECIFICOS/MORTEROS MONOCAPA

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura al agua, empleada como imprimación de la capa de refuerzo previa a la aplicación del mortero de revoco del Sistema MONTOTHERM. Este producto contribuye a las certificaciones LEED®, BREEAM® y VERDE.

USOS

Exterior

MONTOTHERM Mortero adhesivo

Preparación e imprimación de la capa de refuerzo del Sistema MONTOTHERM

PROPIEDADES

- Adherencia
- No propaga la llama
- Elasticidad suficiente para acompañar los movimientos normales del soporte
- Buena aplicabilidad
- Excelente cubrición
- Elevada impermeabilidad y transpirabilidad



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOTHERM PRIMER BLANCO
Acabado	Liso mate
Peso específico	1,53 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	120 +/- 20 PO
Sólidos en volumen	43 ± 1
Sólidos en peso	64 ± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 1,89 g/l
Rendimiento aprox. por mano	6-9 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 30-60 min
Repintado	(20°C HR: 60%): 6 h
Colores	Blanco y colores de la carta MONTOTHERM Eterna

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Capa de refuerzo del Sistema MONTOTHERM:

1. Esperar hasta total fraguado (28 días mínimo).



Fecha de Alta

12-12-2011

Versión

4 - 16/03/2023

2. Limpiar el soporte de posibles sustancias que puedan mermar la adherencia.

3. Aplicar sobre superficies secas.

Restauración y mantenimiento

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas de MONTO thêrm Primer ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha	10-20%
Rodillo	10-20%
Pistola	10-30%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Capa de refuerzo del Sistema MONTO thêrm			
MAX	MONTO thêrm Primer diluido	MONTO thêrm Primer	MONTO thêrm Mortero Acrílico 70, MONTO thêrm Mortero Acrílico 120 ó MONTO thêrm Mortero Siloxano 120
STD			

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

15 L