

Fecha de Alta

18-04-2008

Versión

19 - 16/10/2025 :

**FAMILLE** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**LIGNE** PROTECTORES (SINTÉTICOS)**DESCRIPTION ET NATURE**

Apprêt lasuré pénétrant pour bois à élasticité maximale. Hydrofuge. Améliore la stabilité mécanique du bois en extérieur. Pour colorer et protéger les supports en bois du soleil, retardant ainsi le grisonnement.

DESTINATION

En bois neuf et usagé. Particulièrement indiqué pour une utilisation en extérieur.
Extérieur, sur des bois soumis à la classe de risque 3. Intempéries, sans contact direct avec le sol ni humidité constante.
Extérieur/intérieur
Améliore l'application de finitions
Pénètre, protège et nourrit le bois

PROPRIÉTÉS

- Élasticité
- Pouvoir pénétrant
- Couleurs solides à la lumière et aux intempéries
- Résistant en milieux marins et haute montagne
- Repeignable avec des colorants à base d'eau ou de solvant.
- Application facile
- Ne craquelle pas
- Perméable à la vapeur d'eau
- Rehausse le veinage naturel du bois
- Ne forme pas d'ampoules
- Couleurs préparées avec des oxydes de fer transparents qui retardent le grisonnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOKYL CLASSIC FONDO
Aspect	Transparent
Densité	(0,87± 0,03)g/mL
Viscosité	(25 ± 5)s
Extraits secs en volume	(24 ± 1)
Extraits secs en poids	(31 ± 1)
COV	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010):400,00 g/l
Performance approximatif par couche	8-12 m²/L
Séc au touché	(20°C HR:60%):1-2 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%):24 h
Couleurs	Base : Incolore 901 Lettre Lasures Montoxyl

PRÉPARATION DU SUPPORT**Supports neufs**

Bois neuf :

- Le support doit être exempt de corps étrangers et/ou de résidus.
- Appliquer sur bois dont l'humidité est inférieure à 20 %.
- Appliquer sur bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.
- Pour les bois présentant des taches de résine à l'intérieur (généralement des conifères) et/ou les bois tropicaux huileux, un

Fecha de Alta

18-04-2008

Versión

19 - 16/10/2025 :

nettoyage préalable avec un solvant est nécessaire.

- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé, en éliminant toutes les surfaces grisonnantes et en dépoussiérant par brossage ou autre moyen mécanique.
- En extérieur, protéger préalablement le bois avec Klearxyl Aqua 3 contre les champignons et les insectes xylophages.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peint :

- Si vernis avec Montoxyl Lasur couleur : Enlever les corps étrangers, éliminer les zones mal adhérentes ou abîmées, poncer légèrement, enlever la poussière de ponçage et procéder comme pour le bois neuf.
- Si vernis avec des vernis à pores fermés ou similaires, décaper avec Quitamont Universal ou utiliser des moyens mécaniques et procéder comme pour le bois neuf.
- Si vernis avec une laque synthétique, décaper avec Quitamont Universal ou utiliser des moyens mécaniques et procéder comme pour le bois neuf.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

1. Généralités

- Mélanger le produit jusqu'à obtenir une consistance parfaitement lisse.
- Appliquer sur des supports propres et secs.
- Poncer au préalable pour assurer une bonne pénétration et une application uniforme sur le bois.
- Appliquer selon les dilutions recommandées dans la section Systèmes d'application.
- Ne pas appliquer le produit à haute température ni sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.
- Maintenir une bonne ventilation pendant le séchage.
- Ne pas appliquer lorsque l'humidité relative est supérieure à 80 %.
- Nettoyer au préalable les bois contenant des résines et/ou des graisses exotiques avec un solvant.
- Pour les bois très denses, comme les bois tropicaux, réduire la viscosité de 25 %, jusqu'à obtenir une viscosité proche de 11 % en CF4.
- Éviter impérativement les dépôts à la surface du bois.

2. Toujours teindre le bois extérieur.

- Il est fortement recommandé de préparer un échantillon pour visualiser la couleur finale.
- La couleur finale du bois traité avec ce système sera obtenue après au moins 2 ou 3 couches de produit.
- Par conséquent, si le résultat final est trop intense, vous pouvez demander une réduction du pourcentage de colorant avant de préparer les produits colorés chez COLORMONT.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1401

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	Uso
Rouleau	Uso
Pistolet air less	Uso
Pistolet air mix	Uso
Pistolet aérographe	Uso
Immersion	Uso

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Montoxyl Classic Fondo Coloreado	Montoxyl Classic / Montoxyl Lasur Acqua / Climax Extremos Coloreados	Montoxyl Classic / Montoxyl Lasur Acqua / Climax Extremos Coloreados
STD	Montoxyl Classic Fondo Coloreado		Montoxyl Classic / Montoxyl Lasur Acqua / Climax Extremos Coloreados
Bois neuf (conifère)			

Fecha de Alta

18-04-2008

Versión

19 - 16/10/2025 :

MAX	Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Classic / Montoxyl Lasur Acqua / Climas Extremos Coloreados
STD	Madera tratada en origen por el fabricante	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Classic / Montoxyl Lasur Acqua / Climas Extremos Coloreados

Bois neuf (feuillu)

MAX	Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Classic / Montoxyl Lasur Acqua / Climas Extremos Coloreados
STD	Montoxyl Classic Fondo Color		Montoxyl Classic / Montoxyl Lasur Acqua / Climas Extremos Coloreados

Bois neuf (tropical)

MAX	Montoxyl Classic Fondo Coloreado (Rebajado)	Montoxyl Classic / Montoxyl Lasur Acqua / Climas Extremos Coloreados	Montoxyl Classic / Montoxyl Lasur Acqua / Climas Extremos Coloreados
STD	Montoxyl Classic Fondo Coloreado (Rebajado)		Montoxyl Classic / Montoxyl Lasur Acqua / Climas Extremos Coloreados

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 5 L