

Fecha de Alta

26-06-2007

Versao

7 - 27/10/2025

**FAMILIA** MADERA**LINHA** ACEITES**DESCRIÇÃO E TIPO**

Óleo de linhaça de alta qualidade com aditivos secantes. Cria uma camada leve e impermeável. Para nutrir e dar brilho a todos os tipos de madeira bruta.

USOS

Interior / Exterior

Madeira

Penetra , protege e nutre a madeira

PROPRIEDADES

- Brilho
- Elasticidade
- Poder penetrante
- Evita a putrefacção
- Aditivado com secantes isentos de chumbo
- De fácil aplicação
- Realça o tom

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	ACEITE DE LINAZA
Acabamento	Transparente
Peso especifico	(0,88 ± 0,03)g/mL
Viscosidade	(40 ± 10)s
Sólidos em volume	(58 ± 1)
Sólidos em peso	(63 ± 1)
Rendimento aprox. por demão	10-14 m ² /L
	O rendimento referido é aproximado, e pode variar em função da cor a obter a partir de cada base
Secagem tacto	(20°C HR:60%):24-48h
Repintado	(20°C HR:60%):>24h
Cores	Açúcar caramelizado

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Madeira Nova:

- O substrato deve estar livre de corpos estranhos e/ou resíduos.
- Aplicar em madeira com teor de umidade inferior a 20%.
- Aplicar em madeira saudável, bem desengordurada, sem poeira e seca.
- Para madeira com manchas de resina no interior (geralmente coníferas) e/ou madeiras tropicais oleosas, será necessário limpá-las previamente com solvente.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deve-se lixar previamente, removendo todas as superfícies acinzentadas e removendo a poeira com pincel ou outros meios mecânicos.
- Espalhar o óleo com desempenadeira ou rolo e aguardar de 15 a 30 minutos. Nas áreas com maior absorção, redistribuir o excesso do produto. Repita o processo até que a peça esteja saturada de óleo.
- Remover o excesso.

Fecha de Alta

26-06-2007

Versao

7 - 27/10/2025

Restauração e manutenção

Madeira Oleada:

- A perda de brilho ao longo do tempo indica deterioração do óleo.
- Repita o processo para renovar a aparência e a proteção neste ponto.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

1. Geral:

- Agite o produto até obter uma mistura homogênea.
- Aplique em substratos limpos e secos.
- Lixe previamente para garantir boa penetração e uniformidade na madeira.
- Aplique seguindo as diluições recomendadas na seção Sistemas de Aplicação.
- Não aplique o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas à luz solar intensa.
- Mantenha boa ventilação durante a secagem.
- Não aplique com umidade relativa acima de 80%.
- Limpe madeira com resinas e/ou óleos exóticos primeiro com solvente.
- Remova qualquer excesso de resíduo da superfície.

2. Aviso:

- Restos de tecido, papel, etc., que tenham sido manchados com traços de óleos naturais ou agentes secantes, podem entrar em combustão espontânea. Devem ser umedecidos com água antes do descarte.

Diluyente para diluição e limpeza

Solvente 1401, Solvente 1413; Solvente de limpeza 1406

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0-10%
Rolo	0-10%
Trapo	0-10%

SISTEMA**Processos por tipo de suporte**

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira			
MAX	Aceite de linaza diluido	Aceite de linaza diluido	Aceite de linaza diluido
STD	Aceite de linaza diluido		Aceite de linaza diluido

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

501305

ACEITE DE LINAZA



Fecha de Alta

26-06-2007

Versao

7 - 27/10/2025

EMBALAGENS

1 L, 5 L