

MONTOXYL CLIMAS EXTREMOS SATINADO


FAMILLE MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE PROTECTORES (AGUA)

DESCRIPTION ET NATURE

Teinture/protecteur pour bois à base d'eau. Haute teneur en solides et filtres UV : plus de durabilité et de productivité (plus de protection avec moins de couches) que les teintures traditionnelles. Son temps de séchage rapide réduit également les temps d'application. Pores ouverts, excellente pénétration, protège de l'intérieur sans former de film, conservant l'état et l'aspect naturel du bois. Anti-moisissure. Produit à faible teneur en COV. Ne jaunit pas avec le temps, offrant une protection extérieure maximale lorsqu'il est appliqué avec de la couleur. Grâce à son excellente thixotropie, il facilite l'application verticale.

DESTINATION

Extérieur, en bois soumis à la classe de risque 3 (Extérieur, sans contact direct avec la terre ni humidité constante).

En bois neuf et usagé.

Extérieur/Intérieur.

Pour structures et poutres, menuiseries, surfaces verticales, mobilier de jardin, etc.

Non recommandé sur les sols et les plateformes bois.

PROPRIÉTÉS

- Anti-rouille
- Ne craquelle pas
- Pouvoir pénétrant
- Résiste aux forts changements climatiques
- Flexible
- Rehausse le veinage naturel du bois
- Bonne thixotropie qui facilite l'application verticale
- Avec IPBC comme film protecteur sec
- Haute productivité grâce à son séchage rapide
- Grand pouvoir de protection grâce à la teneur en solides et en filtres UV
- Moins de couches par rapport aux Lasures traditionnelles, optimisant le temps
- Respirant à la vapeur d'eau, microporeux
- Ne forme pas d'ampoules

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOXYL CLIMAS EXTREMOS SATINADO
Aspect	Satiné
Densité	(1.030 ± 0,010)g/mL
Viscosité	(80 ± 10)s
Extraits secs en volume	(36 ± 1)
Extraits secs en poids	(37 ± 1)
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):0,03 g/l
Performance approximatif par couche	10-12 m²/L
Séc au touché	(20°C HR:60%):30-60min
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%):2-12h
Couleurs	Piètement : TR 900 Carta Montoxyl Lasures

PRÉPARATION DU SUPPORT

MONTOXYL CLIMAS EXTREMOS SATINADO

Supports neufs

Bois neufs :

- Le support doit être exempt de produits et/ou résidus étrangers.
- Appliquer sur du bois ayant une teneur en humidité inférieure à 20 %.
- Appliquer sur bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.
- Pour les bois présentant des taches de résine à l'intérieur (généralement des résineux) et/ou des bois tropicaux gras, il faudra au préalable les nettoyer avec un solvant.
- Poncer et éliminer les éventuelles traces de colle dans les assemblages et les erreurs d'usinage.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé, dépoussiéré par brossage ou tout autre moyen mécanique.
- A l'extérieur, protéger préalablement le bois avec du Klearxyl des attaques de champignons et d'insectes xylophages (traitement termites, larves et vers à bois, etc).

Restauration et entretien

Bois vernis ou peint :

- S'ils ont été vernis avec des vernis à pores fermés ou similaires, poncer soigneusement. S'il n'est pas facile à retirer, procéder au décapage ou à l'attaque à l'aide de moyens mécaniques plus abrasifs. Une fois toute la zone nettoyée, nous pouvons appliquer comme dans le cas du bois neuf.
- S'ils ont été émaillés avec des émaux synthétiques, les enlever par décapage ou à l'aide de moyens mécaniques, poncer jusqu'à atteindre le bois et procéder comme pour un bois neuf.

Entretien:

- Dans les pièces déjà protégées avec Montoxyl Lasur ou Montoxyl Climats Extrêmes - afin de conserver toute leur efficacité protectrice - il est conseillé de revoir périodiquement l'état/aspect des surfaces. Lorsqu'une détérioration est constatée en raison de chocs et/ou rayures, etc., il est conseillé de nettoyer et poncer la zone endommagée avant de réappliquer.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.
- Appliquer sur supports propres et secs.
- Poncer préalablement pour assurer une bonne pénétration et un bon nivellement sur le bois.
- Appliquer en suivant les dilutions indicatives.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%.
- Eviter dans tous les cas les accumulations à la surface du bois.
- Pour meubles et surfaces verticales. Pour les sols et les plateformes, il existe des produits plus spécifiques dans la gamme Crea.
- Bois à l'extérieur, toujours coloré. Il est fortement recommandé, si vous souhaitez voir la couleur finale obtenue, de préparer un échantillon.
- Traitement générique recommandé : 1 couche de Montoxyl Acqua Fond Coloré + 1 ou 2 couches de Montoxyl Climas Extremos coloré.
- Il est recommandé d'utiliser Montoxyl Climats Extrêmes Transparent pour atténuer les couleurs très intenses ou pour l'entretien des lasur déjà colorés.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-3%
Rouleau	5-10%
Pistolet air less	0-3%
Pistolet air mix	0-3% (60-100 Bar/ 1-3 Aire; Boquilla: 0,7 a 1,5)
Pistolet aérographe	0-5% (Presión: 2-4 Bar; Boquilla: 1 a 1,4)

MONTOKYL CLIMAS EXTREMOS SATINADO

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado	Montoxyl Climas Extremos Satinado Coloreado	Montoxyl Climas Extremos Satinado Coloreado
STD	Montoxyl Climas Extremos Satinado Coloreado		Montoxyl Climas Extremos Satinado Coloreado
Bois neuf (conifère)			
MAX	Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado	Montoxyl Climas Extremos Satinado Coloreado
STD	Madera tratada en origen por el fabricante	Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado	Montoxyl Climas Extremos Satinado Coloreado
Bois neuf (feuillu)			
MAX	Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado	Montoxyl Climas Extremos Satinado Coloreado
STD	Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado		Montoxyl Climas Extremos Satinado Coloreado
Bois neuf (tropical)			
MAX	Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado (Rebajado)	Montoxyl Climas Extremos Satinado Coloreado	Montoxyl Climas Extremos Satinado Coloreado
STD	Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado (Rebajado)		Montoxyl Climas Extremos Satinado Coloreado

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L