

# MONTOXYL BARNIZ ACQUA SATINADO



**FAMILLE** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LIGNE** BARNICES (AGUA)

## DESCRIPTION ET NATURE

Finition acrylique monocomposante à base d'eau. Séchage rapide. Particulièrement adaptée au vernissage des meubles d'intérieur et d'extérieur et des boiseries sous habillage (CU2). Excellent toucher et transparence.

## DESTINATION

En bois neuf et usagé.  
Sur bois neufs et dérivés non vernis. Particulièrement adapté à un usage intérieur.  
Recommandé pour meubles et portes.  
Idéal pour la menuiserie en général.  
Bois massif et contreplaqué.

## PROPRIÉTÉS

- Imperméable
- Transparence
- N'altère pas le support une fois sec
- Faible odeur
- Grande dureté et résistance.
- Application facile
- Bon rendement
- A l'eau
- Séchage rapide
- Ne jaunit pas
- Bonne thixotropie qui facilite l'application verticale

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOXYL BARNIZ ACQUA SATINADO
Aspect	Satiné
Densité	(1.020 ± 0.010)g/mL
Viscosité	(70 ± 10)s
Extraits secs en volume	(31 ± 1)
Extraits secs en poids	(33 ± 1)
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):77,53 g/l
Performance approximatif par couche	10-14 m <sup>2</sup> /L
Séc au touché	(20°C; HR: 60%):30-60min
Recouvrable / doublage	(20°C; HR: 60%):3-24h
Couleurs	Transparent 900
	Cartas Montoxyl Barnices y Montoxyl Lasures.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

Bois neuf :

1. Le support doit être exempt de corps étrangers et/ou de résidus.
2. Appliquer sur du bois dont le taux d'humidité est inférieur à 12 %.
3. Appliquer sur du bois sain, bien dégraissé, dépolvé et sec.

# MONTOXYL BARNIZ ACQUA SATINADO

4. Poncer et éliminer les résidus de colle des joints et les défauts d'usinage.

5. Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépolé à la brosse ou par tout autre moyen mécanique.

6. L'application du vernis de base Montoxyl Barniz Fondo Acqua Transparent, une fois poncé, permet d'obtenir les meilleures finitions et des performances optimales.

## Restauration et entretien

Bois vernis ou peint :

1. En cas de vernis ou de laque avec des produits à base de solvants, retirez le vernis à l'aide d'un décapant universel ou d'un moyen mécanique, jusqu'au bois neuf.

2. En cas de vernis avec des produits à base d'eau ou des lasures, le ponçage n'est pas nécessaire sans avoir complètement retiré le vernis et revernir.

3. Dans tous les cas, vérifiez l'adhérence du vernis précédent et, en cas de doute, retirez-le complètement.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à obtenir une consistance parfaitement lisse.
- Ne pas appliquer à des températures élevées ni sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.
- Maintenir une bonne ventilation pendant le séchage.
- Ne pas appliquer à une humidité relative supérieure à 80 %.
- Respecter le temps maximal entre les couches pour éviter les problèmes d'adhérence.
- Recouvrir avec le même produit dans les 3 à 24 heures sans poncer.
- Sur la couche de base, toujours poncer entre les couches et avant l'application de la couche de finition.
- Ne jamais appliquer une épaisseur de couche supérieure à 110 g/m<sup>2</sup> humide par couche.

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

#### Méthode d'application

Brosse

Rouleau

Pistolet air mix

Pistolet aérographe

#### Indications de dilution

0-10%

5-15%

0-3 % (60-80 Bar/ 0.7-2 aire; Boquilla: 0.6 a 1.2)

0-5 % (Presión: 2-4 Bar; Boquilla: 0.9 a 1,3)

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois intérieur</b>			
<b>MAX</b>	Tinte: Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado	Montoxyl Barniz Acqua Fondo	Montoxyl Barniz Acqua Transparente
<b>STD</b>		Montoxyl Barniz Acqua Fondo y/o Barniz Acqua	Montoxyl Barniz Acqua Coloreado
<b>Bois d'intérieur (dérivés du contreplaqué)</b>			
<b>MAX</b>	Tinte: Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado	Montoxyl Barniz Acqua Fondo	Montoxyl Barniz Acqua Transparente
<b>STD</b>		Montoxyl Barniz Acqua Fondo y/o Barniz Acqua	Montoxyl Barniz Acqua Coloreado
<b>MDF</b>			
<b>MAX</b>	Tintado: Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado	Montoxyl Barniz Acqua Fondo	Montoxyl Barniz Acqua Transparente
<b>STD</b>	Montoxyl Barniz Acqua Fondo	Montoxyl Barniz Acqua Fondo y/o Barniz Acqua	Montoxyl Barniz Acqua Coloreado

## SÉCURITÉ

501463

Fecha de Alta

10-07-2025

Versión

2 - 18/09/2025 :

# MONTOXYL BARNIZ ACQUA SATINADO



Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 18 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0.75 L, 4 L