



FAMILLE MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE BARNICES (AGUA)

DESCRIPTION ET NATURE

Apprêt en phase aqueuse. Apprêt monocomposant incolore, en phase aqueuse, à base de résines acryliques, facile à poncer, offrant un bon pouvoir garnissant et un séchage rapide. Particulièrement adapté au vernissage des meubles d'intérieur et d'extérieur et aux sous-couches pour bois (CU2).

DESTINATION

Sur bois neufs et dérivés non vernis. Particulièrement adapté à un usage intérieur.

Recommandé pour meubles et portes.

Idéal pour la menuiserie en général.

Bois massif et contreplaqué.

Il faut toujours vernir ensuite avec un produit de finition pour bois.

PROPRIÉTÉS

- Transparence
- N'altère pas le support une fois sec
- Faible odeur
- Permet une économie de temps et coût d'application
- Application facile
- Bon rendement
- A l'eau
- Séchage rapide
- Ne jaunit pas
- Grand pouvoir de remplissage
- Ponçage très facile
- Bonne thixotropie qui facilite l'application verticale
- Optimise l'application de la finition

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOXYL BARNIZ ACQUA FONDO
Aspect	Transparent
Densité	(1.050 ± 0.010)g/mL
Viscosité	(80 ± 10)s
Extraits secs en volume	(32 ± 1)
Extraits secs en poids	(35 ± 1)
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):63,28 g/l
Performance approximatif par couche	8-10 m ² /L
Séc au touché	(20°C; HR: 60%): 30-40 min. Ponçer :3- 4 h; 2 ^o couche: 24 h
Recouvrable / doublage	(20°C; HR: 60%): Fond: 3-4 h, Finition: 24 h
Couleurs	Transparent 901
	Cartas Montoxyl Barnices y Montoxyl Lasures

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neuf :

1. Le support doit être exempt de corps étrangers et/ou de résidus.

Fecha de Alta

11-02-2025

Versión

3 - 18/09/2025 :

2. Appliquer sur du bois dont le taux d'humidité est inférieur à 12 %.
3. Appliquer sur du bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.
4. Poncer et éliminer les résidus de colle des joints et les défauts d'usage.
5. Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépoussiéré à la brosse ou par tout autre moyen mécanique.
6. Pour modifier l'aspect et la couleur du bois, la Base Colorée Montoxyl Lasur Acqua peut être utilisée comme teinture directe sur du bois neuf avant l'application de la première couche de Base Transparente Montoxyl.
7. Poncer, une fois sec, avant d'appliquer la finition finale.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peint :

1. En cas de vernis ou de laque avec des produits à base de solvants, retirez le vernis à l'aide d'un décapant universel ou d'un moyen mécanique, jusqu'au bois neuf.
2. En cas de vernis avec des produits à base d'eau ou des lasures, le ponçage n'est pas nécessaire sans avoir complètement retiré le vernis et revernir.
2. Dans tous les cas, vérifiez l'adhérence du vernis précédent et, en cas de doute, retirez-le complètement.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à obtenir une consistance parfaitement lisse.
- Ne pas appliquer à des températures élevées ni sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.
- Maintenir une bonne ventilation pendant le séchage.
- Ne pas appliquer à une humidité relative supérieure à 80 %.
- Respecter le temps maximal entre les couches pour éviter les problèmes d'adhérence.
- Toujours poncer entre les couches et avant l'application de la couche de finition.
- Ne jamais appliquer des épaisseurs de couche supérieures à 120 g/m² humide par couche.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-10%
Rouleau	10-20%
Pistolet air mix	0-3 % (60-80 Bar/ 0.7-2 aire; Boquilla: (0,1-0,3)mm
Pistolet aérographe	0-5% (Presión: 2-4 Bar; Boquilla: (1 a 1,2) mm

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois intérieur			
MAX	Tinte: Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado	Montoxyl Barniz Acqua Fondo	Montoxyl Barniz Acqua Transparente
STD		Montoxyl Barniz Acqua Fondo y/o Barniz Acqua	Montoxyl Barniz Acqua Coloreado
Bois d'intérieur (dérivés du contreplaqué)			
MAX	Tinte: Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado	Montoxyl Barniz Acqua Fondo	Montoxyl Barniz Acqua Transparente
STD		Montoxyl Barniz Acqua Fondo y/o Barniz Acqua	Montoxyl Barniz Acqua Coloreado
MDF			
MAX	Tinte: Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado	Montoxyl Barniz Acqua Fondo	Montoxyl Barniz Acqua Transparente
STD	Montoxyl Barniz Acqua Fondo	Montoxyl Barniz Acqua Fondo y/o Barniz Acqua	Montoxyl Barniz Acqua Coloreado

501465

Fecha de Alta

11-02-2025

Versión

3 - 18/09/2025 :

MONTOXYL BARNIZ ACQUA FONDO



SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 18 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L