

MONTOXYL BARNIZ ACQUA FONDO



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA BARNICES (AGUA)

DESCRIÇÃO E TIPO

Primer à base de água. Primer monocomponente, incolor, à base de água, à base de resinas acrílicas, fácil de lixar, com bom poder de preenchimento e secagem rápida. Especialmente indicado para envernizar móveis de interior/exterior e subcapas de madeira (CU2).

USOS

Em madeira nova e derivados de madeira sem verniz. Especialmente adequado para uso no interior.

Indicado para móveis e portas

ideal para carpintaria em geral

Madeira maciça e chapada

Devemos sempre envernizar depois com um produto de acabamento para madeira.

PROPRIEDADES

- Transparência
- Depois de seco não altera o aspecto inicial do suporte
- Baixo cheiro
- Muito fácil de lixar
- Poupa tempo e custos de aplicação
- Boa aplicabilidade
- Bom rendimento
- A água
- Secagem rápido
- Não fica amarelo
- Capacidade de reenchimento elevada
- Boa tixotropia que facilita a aplicação vertical
- Otimiza a aplicação do acabamento

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOXYL BARNIZ ACQUA FONDO
Acabamento	Transparente
Peso específico	(1.050 ± 0.010)g/mL
Viscosidade	(80 ± 10)s
Sólidos em volume	(32 ± 1)
Sólidos em peso	(35 ± 1)
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):63,28 g/l
Rendimento aprox. por demão	8-10 m ² /L
Secagem tacto	(20°C; HR: 60%): 30-40 min. Lixar: 3-4 horas; 2ª demão: 24h
Repintado	(20°C; HR: 60%): Base: 3-4 h, Final: 24 h
Cores	Transparente 901
	Cartas Montoxyl Barnices y Montoxyl Lasures

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeira Nova:

1. O substrato deve estar livre de corpos estranhos e/ou resíduos.

Fecha de Alta

11-02-2025

Versao

3 - 18/09/2025 :

2. Aplicar em madeira com teor de umidade inferior a 12%.
3. Aplicar em madeira saudável, bem desengordurada, sem poeira e seca.
4. Lixar e remover quaisquer resíduos de cola das juntas e defeitos de usinagem.
5. Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deve ser lixada primeiro e o pó deve ser removido com escova ou outros meios mecânicos.
6. Para alterar a aparência e a cor da madeira, a Base Colorida Montoxyl Lasur Acqua pode ser usada como tinta direta em madeira nova antes da aplicação da primeira demão de Base Transparente Montoxyl.
7. Lixe, depois de seco, antes de aplicar o acabamento final.

Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada:

1. Se envernizada ou laqueada com produtos à base de solvente, remova o verniz com decapante universal ou meios mecânicos, até a madeira nova.
2. Se envernizada com produtos à base de água ou stains, não é necessário lixar sem remover completamente o verniz e envernizá-lo novamente.
2. Em qualquer caso, verifique a aderência ao verniz anterior e, em caso de dúvida, remova-o completamente.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Misture o produto até obter uma mistura homogênea.
- Não aplique o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas à luz solar intensa.
- Mantenha boa ventilação durante a secagem.
- Não aplique em umidade relativa acima de 80%.
- Respeite o intervalo máximo entre demãos para evitar problemas de aderência.
- Sempre lixe entre demãos e antes da aplicação do acabamento.
- Nunca aplique espessuras de demão superiores a 120 g/m² úmido por demão.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0-10%
Rolo	10-20%
Pistola air mix	0-3 % (60-80 Bar/ 0.7-2 aire; Boquilla: (0,1-0,3)mm
Pistola aerográfica	0-5% (Presión: 2-4 Bar; Boquilla: (1 a 1,2) mm

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira interior			
MAX	Tinte: Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado	Montoxyl Barniz Acqua Fondo	Montoxyl Barniz Acqua Transparente
STD		Montoxyl Barniz Acqua Fondo y/o Barniz Acqua	Montoxyl Barniz Acqua Coloreado
Madeira para interiores (derivados do contraplacado)			
MAX	Tinte: Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado	Montoxyl Barniz Acqua Fondo	Montoxyl Barniz Acqua Transparente
STD		Montoxyl Barniz Acqua Fondo y/o Barniz Acqua	Montoxyl Barniz Acqua Coloreado
MDF			
MAX	Tinte: Montoxyl Lasur Acqua Fondo Coloreado	Montoxyl Barniz Acqua Fondo	Montoxyl Barniz Acqua Transparente
STD	Montoxyl Barniz Acqua Fondo	Montoxyl Barniz Acqua Fondo y/o Barniz Acqua	Montoxyl Barniz Acqua Coloreado

501465

Fecha de Alta

11-02-2025

Versao

3 - 18/09/2025 :

MONTOXYL BARNIZ ACQUA FONDO

MONTÓ
profesional

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 18 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 4 L