

Fecha de Alta

01-02-2008

Versao

7 - 22/08/2024

**FAMILIA** ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZAC.**LINHA** IMPERMEABILIZACION HORIZONTAL**DESCRIÇÃO E TIPO**

Primário de textura rugosa, ponte de aderência para impermeabilizantes de terraços e telhados. Facilita a aplicação e a aderência das sucessivas demãos de impermeabilizante, assim como a colocação da tela de fibra de vidro.

USOS

Exterior / Interior

Cimento

Ladrilho

Resilla catalana

Tela asfáltica

Primario específico para impermeabilizantes a água, tipo Koraza Top Cover ou Montokril Elastómero

PROPIEDADES

Aderência

Não propaga a chama

Nao apresenta tacking

Facilita a distribuição das demãos sucessivas de acabamentos tipo Koraza Top Cover, Montokril Elastomero ou similares

Facilita a aplicação entre demãos dado que evita que rolo resvale

Evita rugas ao colocar a malha

Adapta-se as irregularidades do suporte

Economiza tempo na colocação de elásticos

Fácil reparação

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	PRIMER KORAZA ROJO 152
Acabamento	Liso áspero
Peso específico	1,47 ± 0,05 kg/l
Viscosidade	150 +/- 20 PO
Sólidos em volume	47 ± 1
Sólidos em peso	66 ± 1
VOC	Cat. g/BA 50/30 (2007/2010):0,73 g/l
Rendimento aprox. por demão	4-8 m²/L

Secagem tacto	(20°C HR:60%):1-2h
Repintado	(20°C HR:60%):4-6h
Cores	Vermelho 152

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Argamassas de cimento:

1. Esperar até cura total (min. 30 dias).

2. Limpar as possíveis eflorescências utilizando com jacto abrasivo, assim como neutralizar as superfícies alcalinas.

3. Em superfícies excessivamente polidas: lixar para abrir o poro.

4. Limpar o suporte de produtos estranhos e ou resíduos.

5- Emassar com massa de exterior os defeitos de suporte (ver família 6 PREPARAÇÃO DE FUNDOS nas alíneas correspondentes a massas em pó e massas preparadas para fazer uma escolha adequada).

Fecha de Alta

01-02-2008

Versão

7 - 22/08/2024

6. Em superfícies excessivamente polidas: lixar para abrir o poro.

7. Aplicar Fijamont sobre toda a superfície de argamassa de cimento para que não entre em contacto com o Tejamont Top Cover ou Montokril Elastómero.

Tela asfáltica:

1. Comprovar a aderência e eliminar zonas mal aderidas, identificando pontos de descasque. Realizar provas de aderência.

2. Tratar com Monto Limpia Moho os suportes com fungos

Ladrilho e tijoleiras

1. Limpar o suporte de produtos estranhos e ou resíduos.

2- Emassar com massa de exterior os defeitos de suporte (ver família 6 PREPARAÇÃO DE FUNDOS nas alíneas correspondentes a massas em pó e massas preparadas para fazer uma escolha adequada).

3. Tratar com Monto Limpia Moho os suportes com fungos.

Restauração e manutenção

1- Eliminar totalmente as tintas velhas em mau estado ou com má aderência.

2- As superfícies brilhantes devem ser matizadas, para se assegurar uma boa aderência.

3- Em suportes pintados deve comprovar-se a solidez e a aderência da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar o pó e a sujidade antes de serem repintados.

4- Emassar com massa de exterior os defeitos de suporte (ver família 6 nas alíneas correspondentes a massas em pó e massas preparadas para fazer uma escolha adequada).

5- Tratar com Monto Limpia Moho os suportes com fungos.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Limpar a superfície eliminando todo tipo de sujidade, musgo, fungos (bolor), etc. e lavar com água limpa não contaminada

- Agitar o produto até perfeita homogeneização

- Diluir ligeiramente o produto em função da porosidade e estado do suporte.

- É muito importante que a temperatura do suporte seja superior a 5°C, uma vez que o produto pode congelar.

- Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 35°C.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	20-40%
Rolo	20-40%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Suporte com bolores ou fungos			
MAX	Monto Limpia Moho + Fijamont + Primer Koraza	Malla de fibra + Koraza Top Cover	Koraza Top Cover
STD	Monto Limpia Moho + Fijamont + Primer Koraza	Montokril Elastómero	Montokril Elastómero
Tintas antigas em mau estado			
MAX	Fijamont + Primer Koraza	Malla de fibra + Koraza Top Cover	Koraza Top Cover
STD	Primer Koraza	Montokril Elastómero	Montokril Elastómero
Tela asfáltica			
MAX	Primer Koraza	Malla de fibra + Koraza Top Cover	Koraza Top Cover
STD	Primer Koraza	Montokril Elastómero	Montokril Elastómero
Ladrillo			
MAX	Primer Koraza	Malla de fibra + Koraza Top Cover	Koraza Top Cover
STD	Primer Koraza	Montokril Elastómero	Montokril Elastómero

Fecha de Alta

01-02-2008

Versao

7 - 22/08/2024

Suportes degradados

MAX	Fijamont + Primer Koraza	Malla de fibra + Koraza Top Cover	Koraza Top Cover
STD	Fijamont + Primer Koraza	Montokril Elastómero	Montokril Elastómero

construção

MAX	Fijamont + Primer Koraza	Malla de fibra + Koraza Top Cover	Koraza Top Cover
STD	Primer Koraza	Montokril Elastómero	Montokril Elastómero

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

12 L