

MICROCEMENT PROTECTOR DECO MAT


FAMILIA ALTA DECORACION

LINHA DECO MICROCEMENTO

DESCRIÇÃO E TIPO

Verniz alifático acrílico-uretano para proteção de Microcemento Ó deco. Excelente transparência na aplicação e depois de seco. Indicado para paredes e móveis decorativos.

USOS

Interior

Ideal para envernizar Microcemento Ó deco, em utilizações menos exigentes

Aplica-se sobre o Microcemento Sealer

PROPRIEDADES

- Dureza
- Impermeável
- Resistência à abrasão, esfrega, impacto
- De fácil aplicação
- Secagem rápido
- Alta transparência na aplicação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MICROCEMENT PROTECTOR DECO MAT
Acabamento	Mate
Peso específico	1,01± 0,05 kg/l
Viscosidade	55 +/- 5 SG
Sólidos em volume	23± 1
Sólidos em peso	26± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):73,71 g/l
Rendimento aprox. por demão	8-12 m²/L

Secagem tacto	30 - 60 min.
Repintado	12 - 24 h.
Cores	Incolor

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
Suportes novos

MICROCEMENT Ó deco:

1. Em MICROCEMENT SEALER seco.
2. Verifique se a aparência da superfície é a desejada.
3. Verifique se a superfície do suporte está limpa, seca e livre de qualquer contaminante.
4. Aplicar duas demãos de MICROCEMENT PROTECTOR DECO, respeitando os tempos de secagem.

Restauração e manutenção

MICROCEMENT Ó deco com revestimentos envelhecidos:

1. Remova todo o revestimento antigo lixando.
2. Lixe a superfície de MICROCEMENT Ó deco com grão médio (para dar ancoragem).
3. Elimine convenientemente a poeira gerada.
4. Aplique uma nova camada de MICROCEMENT Ó deco.
5. Atuar como novo suporte.

MICROCEMENT PROTECTOR DECO MAT

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Condições ambientais:

- Recomenda-se, principalmente em ambientes internos, que haja renovação de ar.
- Temperatura ambiente: 5-35 °C - RH ≤ 75%.
- Temperatura do substrato: ≥ 7°C e 3°C acima do ponto de orvalho.

- Preparação da mistura:

- Por agitação manual ou mecânica lenta, homogeneizar o MICROCEMENT PROTECTOR DECO
- Adicione a quantidade de água dependendo do método de aplicação e da superfície a ser envernizada.
- Controle a velocidade para evitar que a mistura adquira excesso de ar.

- Diluição:

- Para aplicação em paredes e rolos, no máximo 10% de água.
Se a aplicação for por spray, pode-se adicionar mais 5%.
- Para aplicação em pisos e rolos, é possível aumentar a diluição em mais 5%.
Se a aplicação for por spray, pode-se adicionar mais 5%.
- Água destilada em todos os casos.

- Condições de aplicação:

- Aguardar no mínimo 4 horas e no máximo 24 horas, a partir da aplicação da última demão de MICROCEMENT SEALER, para iniciar o envernizamento com MICROCEMENT PROTECTOR DECO.
- A espessura recomendada por camada será entre 40-50 microns secos.
- Em todas as aplicações, certifique-se de não deixar mais de 110 g/m² de produto.
- 2 camadas. Para resistências maiores, um terço pode ser dado.

- Uso final:

- A superfície envernizada adquire a sua resistência física máxima após 21 dias (a uma temperatura de 20 °C).
- O Sistema Microcimento Ó deco não é recomendado para suportes de contenção de líquidos, como piscinas, tanques ou banheiras.
- O Sistema Microcimento Ó deco com acabamento MICROCEMENT PROTECTOR DECO (1K) é ideal para aplicações pouco exigentes em superfícies verticais de paredes, móveis, etc.
- Para uso em ambientes úmidos e/ou em superfícies horizontais exigentes, use MICROCEMENT PROTECTOR (2K).

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	5 - 15 %
Rolo	5 - 15 %
Pistola air mix	5-10 % (60-80 Bar/ 0.7-2 aire; Boquilla: 0.6 a 1.2
Pistola aerográfica	10-20 % (Presión: 2-4 Bar; Boquilla: 0.9 a 1,3)

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Microcement Ó deco			
MAX	MICROCEMENT SEALER	MICROCEMENT PROTECTOR DECO	MICROCEMENT PROTECTOR DECO
STD	MICROCEMENT SEALER	MICROCEMENT PROTECTOR DECO	MICROCEMENT PROTECTOR DECO

Visão geral do sistema completo

MAX	MICROCEMENT PRIMER ABS ó N-ABS	MICROCEMENT BASE + MICROCEMENT WALLS	SEALER + MICROCEMENT PROTECTOR (2K)
------------	--------------------------------	---	--

MICROCEMENT PROTECTOR DECO MAT

STD MICROCEMENT PRIMER ABS ó N-ABS MICROCEMENT WALLS

SEALER + MICROCEMENT
PROTECTOR DECO (1K)

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 18 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L