#### 502057

Fecha de Alta 29-06-2023 Versao

# ACRIPOL PISCINAS POLIESTER AZUL



3 - 04/09/2025



FAMILIA LINHA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

**PISCINAS** 

## **DESCRIÇÃO E TIPO**

Tinta poliuretano bicomponente de alta resistência desenvolvida para a pintura de piscinas em poliéster.

## **USOS**

Interior / Exterior Polièster Fibra

## **PROPRIEDADES**

Resistência à água

Excelente retenção do brilho

O produto pode sofrer descoloração dependendo do tipo e concentração do desinfetante utilizado.

Resistencia quimica

Acabamento estético muito decorativo

Excelente adherência

Para piscinas de água doce e salgada

## **CARACTERISTICAS TECNICAS**

Referencia Color	ACRIPOL PISCINAS POLIESTER AZUL
Proporção de mistura	4:1 en volumen
Tempo de vida da mistura	> 4 horas
Peso especifico	1,33± 0,05 kg/l
Viscosidade	207 +/- 30 SG
Sólidos em volume	50± 1
Sólidos em peso	66± 1
Rendimento aprox. por demão	5-9 m <sup>2</sup> /L
Secagem tacto	30-60min
Repintado	24h
Cores	Azul

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

## Suportes novos

Eliminar sujidade, agentes cofrantes, gordura e óleo.

Lixar suavemente a superficie.

Eliminar pó da lixagem.

## Restauração e manutenção

Eliminar partes mal aderidas e defeituosas.

Lixar suavemente a superfície.

Eliminar pó da lixagem.

## MÉTODO DE USO

#### Conselhos de aplicação

Aplicar seguindo as recomendações de diluição.

Não aplicar a Ta elevada nem com humidade relativa alta.

#### 502057

Fecha de Alta 29-06-2023 Versao

## ACRIPOL PISCINAS POLIESTER AZUL



3 - 04/09/2025

Aplicar camadas finas.

Cumprir com a legislação vigente.

Tempo mínimo recomendado para enchimento da piscina 8 dias.

Produto resistente ao cloro e derivados do cloro em limites de concentração indicados no Real Decreto 742/2013, de 27 de setembro. Para qualquer outro tratamento (floculantes, algicidas...), consultar o fornecedor sobre a possibilidade de utilização em piscinas pintadas.

#### Diluente para diluição e limpeza

Diluente 1410

Metodo de aplicação Diluição orientativa

 Pistola air less
 0 - 20 %

 Pistola
 10 - 30 %

 Brocha, rolo
 0 - 15 %

#### **SISTEMA**

#### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento		
Piscinas poliéster					
MAX					
STD	Acripol piscinas poliéster		Acripol piscinas poliéster		

## **SEGURANÇA**

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## **EMBALAGENS**

3.2 L