

Fecha de Alta

22-11-2022

Versão

1 - 19/08/2024

**FAMILIA** ESMALTES / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**LINHA** POLIURETANOS MULTISOORTE**DESCRIÇÃO E TIPO**

Esmalte alifático semitransparente metálico. Resistente ao impacto, abrasão. Elástico. Não amarela.

USOS

Ferro

Ferro Galvanizado

PVC, plástico (realizar um teste prévio de aderência)

Fibra

PROPRIEDADES

Dureza

Elasticidade

Resistência aos agentes atmosféricos

Resistência à abrasão, esfrega, impacto

Fácil de aplicar

Não fica amarelo

Não forma bolhas

Boa aderência

Excelente nivelção

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color ACRIPOL METALIZADO

Proporção de mistura 4:1 en volumen

Rendimento aprox. por demão 8-14 m²/L

Secagem tacto 30-60min

Repintado 12-24h

Cores Base: Gris Plata 800, cores do catálogo Metalizados

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Ferro e derivados esmaltados:

1. Sobre tintas em bom estado, lixar para abrir os poros e verificar se a aderência é perfeita.
2. Se a tinta estiver em mau estado, retire-a por meios mecânicos ou químicos e proceda como para os novos suportes.

Madeira envernizada ou pintada:

1. Se envernizada com cor Montoxyl (cód. 1300): remover matérias estranhas, remover áreas com pouca aderência ou danificadas, lixar levemente, remover o pó da lixa e proceder como para a madeira nova.
2. Se envernizada ou esmaltada, remover por decapagem com Quitamont Universal (cód. 3510) ou por meios mecânicos e proceder como para a madeira nova.

Obras (gesso, cimento e derivados):

1. Sobre tintas em bom estado, lixar para abrir os poros e verificar se a aderência é perfeita.
2. Se a tinta estiver em mau estado ou puder ser atacada pelo produto, retire-a por meios mecânicos ou químicos e proceda como para uma nova obra.

Restauração e manutenção

Ferro e derivados esmaltados:

Fecha de Alta

22-11-2022

Versao

1 - 19/08/2024

1. Sobre tintas em bom estado, lixar para abrir os poros e verificar se a aderência é perfeita.
2. Se a tinta estiver em mau estado, retire-a por meios mecânicos ou químicos e proceda como para os novos suportes.

Madeira envernizada ou pintada:

1. Se envernizada com cor Montoxyl (cód. 1300): remover matérias estranhas, remover áreas com pouca aderência ou danificadas, lixar levemente, remover o pó da lixa e proceder como para a madeira nova.
2. Se tiverem sido envernizadas e esmaltadas, remover por decapagem com Quitamont Universal (cód. 3510) ou por meios mecânicos e proceder como para a madeira nova.

Obras (gesso, cimento e derivados):

1. Sobre tintas em bom estado, lixar para abrir os poros e verificar se a aderência é perfeita.
2. Se a tinta estiver em mau estado ou puder ser atacada pelo produto, retire-a por meios mecânicos ou químicos e proceda como para uma nova obra.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Remover o produto até estar perfeitamente homogeneizado.

Aplicar em suportes limpos e secos, removendo a sujidade com desengordurantes ou detergentes e água limpa.

O metalizado pretendido pode ser conseguido com uma ou duas demãos

Não aplicar o produto a temperaturas extremas ou em superfícies expostas a forte insolação.

Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com humidade relativa superior a 80%.

Dada a vasta gama de suportes em aplicações diretas sobre superfícies problemáticas, é aconselhável realizar previamente testes de aderência. Se for detetado uma falsa fixação, dar primário como indicado na tabela abaixo.

Dar primário com os produtos marcados na tabela em anexo como medida preventiva.

Em cerâmicas e azulejos realizar testes de aderência.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1410

Metodo de aplicação Diluição orientativa

Pistola air less	0 - 10 %
Pistola aerográfica	10 -25 %

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira			
MAX	Gama Montopol Fondo	Acipol metalizado	Acipol Metalizado
STD	Gama Montopol Fondo		Acipol Metalizado
Ferro, Aço int. / ext.			
MAX	Impripol, Impriepox M-10	Impripol, Impriepox M-10	Acipol Metalizado
STD	Impripol, Impriepox M-10		Acipol Metalizado
Azulejo, Material Cerámico			
MAX	Impripol	Acipol Metalizado	Acipol Metalizado
STD	Impripol		Acipol Metalizado
construção			
MAX	Barniz Acipol	Acipol Metalizado	Acipol Metalizado
STD	Barniz Acipol		Acipol Metalizado

SEGURANÇA

Fecha de Alta

22-11-2022

Versao

1 - 19/08/2024

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.6 L, 3.2 L