

Fecha de Alta

04-11-2008

Versao

19 - 18/09/2025

**FAMILIA** PAREDES Y TECHOS**LINHA** MATE PREMIUM**DESCRIÇÃO E TIPO**

Tinta vinílica plástica de alta qualidade para superfícies lisas. Fosco intenso com excelente nivelamento: disfarça defeitos como retoques e marcas de corte. Alto desempenho, cobertura, brancura e lavabilidade. Baixo nível de respingos. Resistente a mofo.

**USOS**

Interior / Exterior  
Paredes e tetos  
Argamassa de cimento  
Betão  
Tijolo  
Gesso  
Gotelé  
Tabiques secos (PYL): cartão-fibra

**PROPRIEDADES**

Nível de brilho: mate profundo (em conformidade com UNE-EN 13300, a 85º reflectância < 5)

- Com proteção anti fungos

Lavabilidade: Classe 1 (de acordo com a norma UNE-EN 13300)

Opacidade: Classe 1 para um rendimento de 5 m<sup>2</sup>/litro para o branco (em conformidade com a Norma UNE-EN 13300). Este dado pode variar dependendo da cor seleccionada.

Norma de lavabilidade Gardner DIN 53778: 50.000 d.p

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Referencia Color            | OVALPROF BLANCO                      |
| Acabamento                  | Liso extra fosco                     |
| Peso específico             | 1,5± 0,05 kg/l                       |
| Viscosidade                 | 90 +/- 15 PO                         |
| Sólidos em volume           | 41± 1                                |
| Sólidos em peso             | 62± 1                                |
| VOC                         | Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):0,83 g/l |
| Rendimento aprox. por demão | 14-16 m <sup>2</sup> /L              |

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Secagem tacto | (20°C HR:60%):1h                             |
| Repintado     | (20°C HR:60%):3-4h                           |
| Cores         | Branco 103<br>Vermelho Cartel 205, Preto 207 |

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE****Suportes novos**

Argamassas de cimento e betão:

1. Esperar até estar completamente endurecido (mín. 30 dias).
2. Limpar qualquer eflorescência com jato abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes de tração com Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6)

Fecha de Alta

04-11-2008

Versao

19 - 18/09/2025

Gesso, "ladrigesso (mistura de tijolo e gesso)":

1. Aguardar até que esteja bem seco (máx. 20% de humidade).
2. Limpar o suporte de produtos estranhos.
3. Limpar qualquer eflorescência com jato abrasivo.
4. Regular as absorções do suporte com selante, Fixador ou uma camada diluída do mesmo produto
5. Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros
6. Fixar os suportes de tração com Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6)

Paredes PYL:

1. Realizar uma lixagem geral das juntas e das áreas de fixação com massa.
2. Posteriormente, limpar para garantir que o substrato está sem pó, gordura e outros contaminantes.
3. Para aplicação em placas coloridas com tendência a gerar manchas, aplicar Montoplac Selante Antimanchas.

**Restauração e manutenção**

1. Eliminar completamente as tintas antigas em mau estado ou com má adesão.
2. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
3. Em superfícies pintadas, será necessário verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar pó e sujidade antes de voltar a pintar.
4. Aplicar a massa (Plasmont) nos defeitos do suporte.
5. Em paredes com mofo, tratar previamente com Monto Limpia Moho.

**MÉTODO DE USO****Conselhos de aplicação**

- Agite o produto até estar perfeitamente homogeneizado.
- Aplicar sobre substratos limpos e secos, eliminando a sujidade com água e sabão. Em caso de sujidade extrema será conveniente utilizar desengordurantes ou detergentes de limpeza.
- Aplicar seguindo as normas marcadas no quadro de aplicação em anexo.
- Não aplique o produto com temperaturas inferiores a 5º ou em superfícies muito expostas à ação solar.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplique com humidade relativa superior a 80%.
- Para um acabamento perfeito recomenda-se aplicar por pistola de pulverização, e se utilizar rolo, selecione um específico para esmaltes.
- Não lavar até passados 24 dias.
- Limpar as ferramentas com água imediatamente após o uso.
- Ao ar livre nunca aplicar com risco de chuva iminente e evitar dias excessivamente húmidos.
- Para projeção com equipamento Airless, utilizar bicos com passagem de 15 a 23 polegadas, pressão ≈ 150 bar.

**Diluyente para diluição e limpeza**

Água

| Metodo de aplicación | Diluição orientativa |
|----------------------|----------------------|
| Trincha              | 5-10%                |
| Rolo                 | 5-10%                |
| Pistola air less     | 10-20%               |

**SISTEMA****Processos por tipo de suporte**

|                                             | Primario                    | Intermedia | Acabamento |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| <b>Pintura interior velha em bom estado</b> |                             |            |            |
| <b>MAX</b>                                  |                             |            |            |
| <b>STD</b>                                  | Ovalprof Diluido            |            | Ovalprof   |
| <b>Pintura interior velha em mau estado</b> |                             |            |            |
| <b>MAX</b>                                  | Eliminar + Fijador          | Ovalprof   | Ovalprof   |
| <b>STD</b>                                  | Eliminar + Ovalprof Diluido |            | Ovalprof   |
| <b>construção</b>                           |                             |            |            |

Fecha de Alta

04-11-2008

Versao

19 - 18/09/2025

|            |                  |          |          |
|------------|------------------|----------|----------|
| <b>MAX</b> | Fijador          | Ovalprof | Ovalprof |
| <b>STD</b> | Ovalprof Diluido |          | Ovalprof |

**Tabiques secos (PYL):**

|            |                                |          |          |
|------------|--------------------------------|----------|----------|
| <b>MAX</b> | Montoplac Sellador Antimanchas | Ovalprof | Ovalprof |
| <b>STD</b> | Ovalprof Diluido               |          | Ovalprof |

**SEGURANÇA**

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

**NOTA**

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

**EMBALAGENS**

0.75 L, 4 L, 15 L