

Fecha de Alta

27-02-2026

Versión

1 - 21/08/2026



FAMILLE REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE SILICATO

DESCRIPTION ET NATURE

Enduit au silicate à base de liants de sol de silice et de silicate de potassium, pouvant être appliqué aussi bien sur des supports minéraux déjà peints que non peints.
 Ce produit offre protection et décoration des façades et des murs extérieurs. Sa finition pierreuse confère un aspect minéral mat et aide à masquer les imperfections. Il offre une excellente adhérence et une excellente respirabilité.

DESTINATION

Extérieur/intérieur
 Anciennes peintures en bon état
 Façades
 Pierre
 Supports minéraux
 Mortier de ciment
 Béton

PROPRIÉTÉS

Perméabilité au dioxyde de carbone: C1 (anti-carbonatation) (selon la norme UNE-EN 1062-1)
 Opacité : Classe 1 pour un rendement de 6,5 m²/litre (conformément à la norme UNE-EN 13300)
 Lavabilité : Classe 1 (selon la norme UNE-EN 13300)
 Degré de brillance : extra mat (selon la norme UNE-EN 13300, à 85° la réflectance < 5)
 Perméabilité à la vapeur d'eau : V1 (respirabilité maximale) (selon la norme UNE-EN 1062-1)
 Quantité de matière organique < 5% (Norme UNE EN 48312)
 Brillance : G3 (mate, selon la norme UNE-EN 1062-1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	OVALDINE SOL SILICATO BLANCO
Aspect	lisse, mat
Densité	1,44 ± 0,05 kg/l
Viscosité	40 +/- 10 PO
Extraits secs en volume	31 ± 1
Extraits secs en poids	54 ± 1
COV	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 2,13 g/l
Performance approximatif par couche	6-8 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR:60%): 2h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%): 24h
Couleurs	Blanc 103 Couleurs: voir les nuanciers COF et ETERNA

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

1. Sur les surfaces présentant des traces de moisissure, appliquer Monto Limpia Moho.
2. Sur les supports très poreux, réguler l'absorption avec Primer Sol Silicato.
3. Appliquer sur supports minéraux propres et secs.

Restauration et entretien

1. Sur les surfaces présentant des traces de moisissure, appliquer Monto Limpia Moho.
2. Si les supports sont fragiles, éliminer les résidus de peinture écaillée ou en mauvais état.

Fecha de Alta

27-02-2026

Versión

1 - 21/08/2026

3. Enduire les défauts du support de mastic pour extérieur (voir dans la famille 6 PRÉPARATION DES FONDEMENTS les lignes correspondant aux mastics en poudre préparés pour faire un choix approprié).

4. Égaliser la surface à traiter avec le primaire au Primer Sol Silicato.

5.- Appliquer sur des supports propres et secs.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Il peut être appliqué sur des supports minéraux ou des anciennes couches de peinture en bon état, après vérification de l'adhérence.
- Ce produit ne convient pas à la peinture sur des surfaces texturées ni sur des revêtements élastiques, car la différence de degré d'élasticité pourrait entraîner l'apparition de fissures.
- Il n'est pas nécessaire de diluer le produit, mais si vous souhaitez le diluer, utilisez le Primer Sol Silicato.
- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Appliquer une couche d'apprêt Primer Sol Silicato sur le support en fonction de sa porosité et de son état.
- Il est recommandé d'appliquer de fines couches en veillant à ne pas mélanger les lots.
- En cas de réparation, appliquer des couches complètes en évitant de repasser plusieurs fois au même endroit.
- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5°C ou sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant: Primer Sol Silicato. Nettoyage: Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse 0-10%

Rouleau 0-10%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Neuf			
MAX	Primer Sol Silicato + Ovaldine Sol Silicato	Ovaldine Sol Silicato	Ovaldine Sol Silicato
STD	Ovaldine Sol Silicato	Ovaldine Sol Silicato	Ovaldine Sol Silicato
Peintures anciennes			
MAX	Primer Sol Silicato + Ovaldine Sol Silicato	Ovaldine Sol Silicato	Ovaldine Sol Silicato
STD	Ovaldine Sol Silicato	Ovaldine Sol Silicato	Ovaldine Sol Silicato

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

502989

OVALDINE SOL SILICATO



Fecha de Alta

27-02-2026

Versión

1 - 21/08/2026

FORMAT

12 L