

**FAMILIA PAVIMENTOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS****LÍNEA SUELOS INDUSTRIALES-PARKINGS****DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Pintura epoxi satinada al agua, de dos componentes, con excelente adherencia. Especialmente diseñada para suelos a base de cementosa en obra, a los que se les desea proporcionar elevada resistencia química y mecánica, sin olor y antipolvo.

USOS

Interior
Hormigón
Cemento
Obra

PROPIEDADES

- Adherencia
- Dureza
- Elasticidad
- Resistencia a las agresiones químicas
- Resistencia a la abrasión, roce, impacto
- No favorece la formación de algas y mohos
- Resistencia a los agentes de limpieza
- Buena resistencia al agua
- Transitable a partir de 48 h
- Muy resistente al tránsito de personas
- Buen rendimiento
- Inodoro una vez seco
- Antipolvo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	PAVIMONT EPOXI ACQUA 2C BLANCO
Relación de mezcla	5:1 en peso (catalizador Pavimont Epoxi 2C)
Vida de la mezcla	90min
Acabado	Satinado
Peso específico	1,46± 0,05 kg/l
Viscosidad	15 +/- 1 PO
Sólidos en volumen	36± 1
Sólidos en peso	58± 1
VOC	Cat. j/BA 140/140 (2007/2010):11,36 g/l
Rendimiento aprox. por mano	6-8 m²/Kg

Secado tacto	(20°C HR:60%):1-3h
Repintado	(20°C HR:60%):12-24h
Colores	Blanco TR

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soportes Nuevos**

Suelos: Es fundamental su correcta preparación. Esperar hasta su total fraguado (mínimo 28 días). Eliminar eflorescencias. El pavimento debe estar saneado, limpio, seco y si es necesario recrecido. Grasas y aceites deben eliminarse totalmente.

Fecha de Alta

25-06-2025

Versión

8 - 25/09/2026 :

La porosidad idónea del pavimento se consigue mediante preparación mecánica (diamantado, abujardado ó granallado) suficiente. En suelos con moderada porosidad puede ser suficiente un tratamiento químico a base de sulfamant seguido de abundante aclarado con agua. En caso de duda consultar.

Restauración y mantenimiento

Eliminar pinturas viejas en mal estado o mal adheridas, mediante los métodos tradicionales, de decapado mecánico (granallado o abujardado) o químico (Quitamont).

Si la superficie es brillante, satinada o tiene un poro excesivamente cerrado, debe matizarse.

En cualquier caso, comprobar que la adherencia entre pinturas viejas bien ancladas y las nuevas pinturas es perfecta y no deteriora la adherencia de las antiguas pinturas sobre el sustrato. Si tras la comprobación observamos un defecto de adherencia se recomienda la eliminación de estas mediante decapado, chorreado u otros medios.

Tras la verificación de adherencia seguir el procedimiento habitual indicado en soportes nuevos.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Mezclar los 2 componentes en las proporciones indicadas, mediante un agitador de alta velocidad, hasta homogeneidad.
- Mezclar y homogeneizar en las condiciones prescritas, dejando reposar la mezcla unos 10 minutos.
- Aplicar sobre soportes bien secos, saneados, y exentos de productos extraños.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, ni humedades relativas superiores al 75%. No aplicar a temperaturas elevadas, ni sobre superficies recalentadas.
- Humedad del pavimento: máximo del 4%.
- La visualización del tiempo de vida útil de la mezcla es dependiente del color del producto.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha	20-30%
Rodillo	20-30%
Pistola air less	20-40%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Obra nueva			
MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Pavimont Epoxi Acqua 2C	Pavimont Epoxi Acqua 2C
STD	Pavimont Epoxi Acqua 2C diluido		Pavimont Epoxi Acqua 2C

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 18 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

501885

Fecha de Alta

25-06-2025

Versión

8 - 25/09/2026 :

PAVIMONT EPOXI ACQUA 2C



FORMATOS

3.75 Kg, 15 Kg