



FAMILLE PAVIMENTOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE SUELOS INDUSTRIALES-PARKINGS

DESCRIPTION ET NATURE

Peinture époxy bi-composants, à base d'eau, satinée, avec une excellente adhérence. Spécialement conçue pour les sols à base de ciment sur chantier, où une résistance chimique et mécanique élevée, sans odeur et sans poussière est souhaitée.

DESTINATION

Intérieur
Béton
Ciment
Chantier

PROPRIÉTÉS

Adhérence
Dureté
Élasticité
Résistance aux agressions chimiques
Résistance à l'abrasion, au frottement, à l'impact
Evite la formation d'algues et de moisissures
Résistance aux produits nettoyants
Résistance à l'eau
Résiste au passage à partir de 48 heures
- Très résistant à la circulation des personnes
Bon rendement
Sans odeur une fois sec
Anti-poussière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	PAVIMONT EPOXI ACQUA 2C BLANCO
Rapport de mélange	5:1 en peso (catalizador Pavimont Epoxi 2C)
Vie du mélange	90min
Aspect	Satiné
Densité	1,46± 0,05 kg/l
Viscosité	15 +/- 1 PO
Extraits secs en volume	36± 1
Extraits secs en poids	58± 1
COV	Cat. j/BA 140/140 (2007/2010):11,36 g/l
Performance approximatif par couche	6-8 m²/Kg
Séc au touché	(20°C HR:60%):1-3h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%):12-24h
Couleurs	Blanc
	Bases BL et TR

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Sols: Une préparation adéquate est essentielle. Attendre le durcissement total (minimum 28 jours): Éliminer les

efflorescences. Le revêtement doit être sain, propre, sec et, si nécessaire, surélevé. Les graisses et les huiles doivent être complètement éliminées.

La porosité de la chape est obtenue par une préparation mécanique suffisante (meulage au diamant, bouchardage ou grenailage). Sur les sols à porosité modérée, un traitement chimique au sulfonant suivi d'un rinçage complet à l'eau peut être suffisant. En cas de doute, veuillez nous consulter.

Restauration et entretien

Enlever les vieilles peintures en mauvais état ou mal collées, en utilisant des méthodes traditionnelles de décapage mécanique (grenailage ou bouchardage) ou chimique (Quitamont).

Si la surface est brillante, satinée ou présente des pores trop fermés, elle doit être traitée.

Dans tous les cas, vérifier que l'adhérence entre les anciennes peintures bien ancrées et les nouvelles peintures est parfaite et ne détériore pas l'adhérence des anciennes peintures sur le substrat. Si, après les essais, des défauts d'adhérence sont observés, il est recommandé de les éliminer par décapage, sablage ou autres moyens.

Après avoir vérifié l'adhérence, suivre la procédure habituelle indiquée pour les nouveaux substrats.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Mélanger les deux composants dans les proportions indiquées, à l'aide d'un agitateur à grande vitesse, jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- Mélanger et homogénéiser dans les conditions prescrites, en laissant reposer le mélange pendant environ 10 minutes.
- Appliquer sur des supports bien secs, nettoyés et exempts de produits étrangers.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 15°C et à une humidité relative supérieure à 75%. Ne pas appliquer à des températures élevées ou sur des surfaces surchauffées.
- Taux d'humidité du sol : maximum 4 %.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	20-30%
Rouleau	20-30%
Pistolet air less	20-40%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Neuf			
MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Pavimont Epoxi Acqua 2C	Pavimont Epoxi Acqua 2C
STD	Pavimont Epoxi Acqua 2C diluido		Pavimont Epoxi Acqua 2C

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 18 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

501885

PAVIMONT EPOXI ACQUA 2C



Fecha de Alta

25-06-2025

Versión

8 - 25/09/2026 :

FORMAT

3.75 Kg, 15 Kg