

**FAMILIA** PAVIMENTOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**LINHA** SUELOS INDUSTRIALES-PARKINGS**DESCRIPCIÓN E TIPO**

Tinta epóxi acetinada à base de água, de dois componentes, com excelente aderência. Especialmente concebida para pavimentos de base cimentícia no local de obra, onde se pretende proporcionar uma elevada resistência química e mecânica, propriedades inodoras e anti-pó.

USOS

Interior
Betão
Cimento
Obra

PROPIEDADES

Aderência
Dureza
Elasticidade
Resistência a agressões químicas
Resistência à abrasão, esfrega, impacto
Não favorece a formação de algas e fungos
Resistência aos agentes de limpeza
Resistência à água
Transitável após 48 h do acabamento
Muito resistente ao trânsito de pessoas
Bom rendimento
Sem cheiro quando seca
Anti poeira

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	PAVIMONT EPOXI ACQUA 2C BLANCO
Proporção de mistura	5:1 en peso (catalizador Pavimont Epoxi 2C)
Tempo de vida da mistura	90min
Acabamento	Acetinado
Peso específico	1,46± 0,05 kg/l
Viscosidade	15 +/- 1 PO
Sólidos em volume	36± 1
Sólidos em peso	58± 1
VOC	Cat. j/BA 140/140 (2007/2010):11,36 g/l
Rendimento aprox. por demão	6-8 m²/Kg

Secagem tacto	(20°C HR:60%):1-3h
Repintado	(20°C HR:60%):12-24h
Cores	Branco Bases BL e TR

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Pavimentos: é essencial uma preparação adequada. Esperar até o tempo de cura estar finalizado (mín. 28 dias). Eliminar eflorescências. O pavimento deve estar em boas condições, limpo, seco e, se necessário, nivelado. As gorduras e os óleos

devem ser removidos por completo.

A porosidade ideal do pavimento é obtida através de uma preparação mecânica adequada (lixagem, apicoamento ou granalhagem). No caso de pavimentos com porosidade moderada, pode bastar um tratamento químico com ácido clorídrico diluído seguido de uma lavagem com água doce abundante. Em caso de dúvida, consulte-nos.

Restauração e manutenção

Remover as tintas antigas em mau estado ou com má aderência, utilizando métodos tradicionais de decapagem mecânica (granalhagem ou apicoamento) ou decapagem química (Quitamont).

Se a superfície for brilhante, acetinada ou tiver um poro demasiado fechado, deve ser previamente lixada ligeiramente.

De qualquer das formas, verificar se a aderência entre as tintas antigas bem fixas e as tintas novas é perfeita e que não deteriora a aderência das tintas antigas sobre o suporte. Se, após o teste, forem observados defeitos de aderência, recomenda-se a sua remoção através de processos de decapagem, jateamento ou outros meios.

Depois de verificar a aderência, seguir o procedimento habitual indicado para os suportes novos.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Misturar os 2 componentes nas proporções indicadas, utilizando um misturador de alta velocidade, até ficarem homogêneos.
- Misturar e homogeneizar nas condições prescritas, deixando a mistura repousar durante cerca de 10 minutos.
- Aplicar sobre suportes bem secos, limpos e isentos de produtos estranhos.
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 15°C e humidade relativa superior a 75%. Não aplicar a temperaturas elevadas ou em superfícies sobreaquecidas.
- Teor de humidade do pavimento: máximo de 4%.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	20-30%
Rolo	20-30%
Pistola air less	20-40%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Obra nova			
MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Pavimont Epoxi Acqua 2C	Pavimont Epoxi Acqua 2C
STD	Pavimont Epoxi Acqua 2C diluido		Pavimont Epoxi Acqua 2C

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 18 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

501885

Fecha de Alta

25-06-2025

Versao

8 - 25/09/2026 :

PAVIMONT EPOXI ACQUA 2C

MONTÓ
profesional

EMBALAGENS

3.75 Kg, 15 Kg