

**FAMILLE** PAVIMENTOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**LIGNE** SUELOS INDUSTRIALES-PARKINGS**DESCRIPTION ET NATURE**

Revêtement monocomposant à base aqueuse, formulé à l'aide d'une technologie hybride acrylique-époxy pré-catalysée (AEHC). Ce système présente des propriétés supérieures à celles des revêtements monocomposants classiques pour les sols, ce qui permet une mise en service rapide.

DESTINATION

- Extérieur / Intérieur
- Chantier
- Béton
- Ciment

Spécialement recommandée pour des travaux à petit budget ou pour peindre des sous-sols, des parkings, des plafonds, etc.

PROPRIÉTÉS

- Résistance aux agressions chimiques
- Haute dureté et résistance à l'abrasion
- Un séchage rapide, ce qui permet d'obtenir une dureté et une résistance élevées en peu de temps
- Haute résistance aux traces de pneus.
- Circulable après 24 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	PAVIMONT ACRI-EPOX 1C BLANCO
Aspect	Semi-mat
Densité	1,26± 0,05 kg/l
Viscosité	20 +/- 5 PO
Extraits secs en volume	33± 1
Extraits secs en poids	48± 1
COV	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):66,71 g/l
Performance approximatif par couche	7-10 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 10-30 min
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 2 h
Couleurs	Blanc 102 Gris 189 TR Teintable par système tintométrique

PRÉPARATION DU SUPPORT**Supports neufs**

Une bonne préparation du sol est essentielle. Attendre que le béton qu'il ait complètement pris (30 jours minimum). Éliminer les éventuelles efflorescences. Le revêtement doit être assaini et, si nécessaire, nivelé, afin d'assurer son uniformité et un traitement parfait. Le support doit être parfaitement propre (exempt de corps étrangers) et parfaitement sec. Les graisses et les huiles doivent également être totalement éliminées. Le revêtement doit présenter une porosité suffisante pour favoriser la pénétration de la peinture, afin d'obtenir une adhérence parfaite. La méthode idéale est le traitement mécanique par diamantage, bouchardage ou grenailage. Sur les sols présentant une porosité modérée, un traitement chimique à base de acide chlorhydrique dilué à 15-30 % suivi d'un rinçage abondant à l'eau peut s'avérer efficace. En cas de doute avant d'utiliser le traitement, veuillez consulter notre service technique.

Restauration et entretien

Éliminer les anciennes couches de peinture en mauvais état ou mal adhérentes, à l'aide des méthodes traditionnelles de décapage mécanique (diamantage, grenailage ou bouchardage) ou chimique (Quitamont). Il est recommandé de brosser les

Fecha de Alta

28-09-2026

Versión

3 - 01/10/2026 :

surfaces pour les nettoyer, en éliminant complètement la graisse et la poussière, ainsi que toute autre contamination superficielle. Vérifier que l'adhérence entre l'ancienne peinture bien ancrée et la nouvelle peinture est parfaite et qu'elle ne détériore pas l'adhérence des anciennes peintures sur le support. Si nécessaire, effectuer un essai préalable.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

-Remuer jusqu'à parfaite homogénéisation. Appliquer sur des supports parfaitement secs et propres.

-Humidité du support : maximum 4 %.

-Appliquer sur des supports parfaitement secs, sains et exempts de toute substance étrangère.

-Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10 °C ni à une humidité relative supérieure à 75 %. Ne pas appliquer à des températures élevées ni sur des surfaces surchauffées.

Diluant d'application et de nettoyage

De l'eau

Méthode d'application	Indications de dilution
-----------------------	-------------------------

Brosse	5-10%
--------	-------

Rouleau	5-10%
---------	-------

Pistolet air less	5-15%
-------------------	-------

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Béton			
MAX	IMPRIMACIÓN EPOXI SUELOS	PAVIMONT ACRI-EPOX 1C	PAVIMONT ACRI-EPOX 1C
STD	PAVIMONT ACRI-EPOX 1C (DILUIDO 15%)		PAVIMONT ACRI-EPOX 1C

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

4 L, 15 L