

**FAMILLE** PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

**LIGNE** PISCINAS

## DESCRIPTION ET NATURE

Peinture caoutchouc chloré pour piscines avec une fixation parfaite et une transpiration élevée.

## DESTINATION

Extérieur/Intérieur

Ciment

Mortier

Béton

piscines

Piscines

## PROPRIÉTÉS

Imperméable

Résistance à l'eau

Résistance à l'alcalinité

Le produit peut subir une décoloration selon le type et la concentration du désinfectant utilisé.

Séchage rapide

Excellente adhérence

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC. AZUL

Densité 1,34± 0,05 kg/l

Viscosité 75 +/- 5 KU

Extraits secs en volume 41± 1

Extraits secs en poids 63± 1

Rendement approximatif par couche 5-7 m<sup>2</sup>/L

Séc au touché 10min

Recouvrable / doublage 24h minimum

Couleurs Bleu 183

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

Mortier de ciment :

-Attendre le durcissement complet (au moins 30 jours).

-Nettoyer les efflorescences éventuelles du support par sablage et neutraliser les surfaces alcalines.

-Si les surfaces sont trop polies, les poncer pour ouvrir les pores. Si la surface a été traitée avec du sulfaman (dilué à 10 % dans de l'eau) pour ouvrir les pores, nettoyer abondamment à l'eau avant de peindre.

-Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support. Dans tous les cas, il est toujours conseillé d'appliquer une première couche très fine.

-Nettoyer le support des produits étrangers et/ou résiduels.

### Restauration et entretien

Éliminer totalement les vieilles peintures en état ou mal adhérentes.

Les surfaces brillantes doivent être nuancées, pour assurer une bonne adhérence.

Sur supports peints vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature pour éviter de possibles incompatibilités et éliminer la poussière et la saleté avant de repeindre.

Il n'est pas recommandé d'appliquer sur une peinture de piscines à l'eau.

Matifier les surfaces brillantes pour assurer une bonne adhérence.

Sur les parois avec moisissure, traiter préalablement avec Montolimp.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

Appliquer sur les supports bien secs et solides.

Diluer convenablement le produit.

Remuer jusqu'à parfaite homogénéisation et appliquer.

Produit résistant au chlore et aux dérivés du chlore dans des limites de concentrations définies par le Real Decreto 742/2013, du 27 septembre. Pour d'autres traitements (algicides, floculants...), consulter avec le fournisseur la possibilité d'utiliser le produit dans des piscines peintes.

### Diluant d'application et de nettoyage

#### Méthode d'application Indications de dilution

Pistolet air less	5-20% MÁX
Pistolet air mix	5-20% MÁX
Pistolet aérographe	5-20% MÁX
Turbo basse pression	5-20% MÁX
Brosse, rouleau	5-15% MÁX

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Supports avec moisissure</b>			
<b>MAX</b>	MONTOLIMP Y FIJAMONT	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC DILUIDO	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC
<b>STD</b>	MONTOLIMP Y FIJAMONT	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC DILUIDO	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC
<b>Anciennes peintures en mauvais état</b>			
<b>MAX</b>	ELIMINAR Y PROCEDER COMO EN BUEN ESTADO		MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC.
<b>STD</b>	ELIMINAR Y PROCEDER COMO EN BUEN ESTADO		MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC.
<b>Toile bitumineuse / asphaltique</b>			
<b>MAX</b>	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC. DILUIDO		MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC.
<b>STD</b>			
<b>Supports friables</b>			
<b>MAX</b>	FIJAMONT	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC. DILUIDO	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC.
<b>STD</b>	FIJAMONT	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC. DILUIDO	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC.
<b>Ciment neuf et dérivés</b>			
<b>MAX</b>	FIJAMONT	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC. DILUIDO	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC.
<b>STD</b>	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC. DILUIDO	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC. DILUIDO	MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC.

## SÉCURITÉ

# MONTOSPORT PISC. NEREIDA AL CLOROC. AZUL



Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT