

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

7 - 20/08/2024

**FAMILLE** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**LIGNE** BARNICES (AGUA)**DESCRIPTION ET NATURE**

Vernis universel , en phase aqueuse. Pour le vernissage et traitement des bois aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Bois

Recommandé en haute montagne et dans les zones côtières pour des finitions pore ouvert pouvant se repeindre avec Lasure Acqua

PROPRIÉTÉS

Pénétrant

Dilué, il peut être utilisé en tant que fond, en pénétrant dans le bois et agissant en tant que nutritif

Retarde la putréfaction. Préventif à l'attaque de champignons et d'insectes

Il n'est pas nécessaire de polir, mais si l'on en veut, une fois sec, cela peu se faire très facilement

Application facile

Ne jaunit pas

Microporeux

Rehausse le veinage naturel du bois

Resiste aux U.V.

Ne craquelle pas

Ne forme pas de cloques

Perméable à la vapeur d'eau

Sans odeur une fois sec

Supporte les changements climatiques brusques

Flexible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	BARNIZ UNIVERSAL ACQUA
Aspect	Semi-Brillant
Densité	0,99± 0,05 kg/l
Viscosité	18 +/- 3 PO
Extraits secs en volume	28± 1
Extraits secs en poids	30± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 130,00 g/l
Rendement approximatif par couche	10-16 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 2-4h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 12-24h
Couleurs	Transparente

PRÉPARATION DU SUPPORT**Supports neufs**

Bois neufs :

- Côté extérieur, protéger le bois avec Klearxyl Di Antiworms des attaques de champignons et d'insectes xylophages.
- Le support doit être exempt de produits et/ou résidus étrangers.

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

7 - 20/08/2024

- Appliquer sur du bois ayant une teneur en humidité inférieure à 20 %.
- Appliquer sur bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.
- Poncer et éliminer les éventuelles traces de colle dans les assemblages et les erreurs d'usinage.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépoussiéré par broissage ou tout autre moyen mécanique.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peint :

- S'ils ont été vernis avec des lasures à pores ouverts comme le Vernis Lasure Acqua ou la couleur Montoxyl : Enlever les produits étrangers, éliminer les zones mal adhérentes ou en mauvais état, poncer légèrement, éliminer les poussières issues du ponçage et procéder comme pour du bois neuf.
- S'ils ont été vernis avec des vernis à pores fermés ou similaires, poncer soigneusement et si nécessaire enlever par décapage ou par moyen mécanique et procéder comme pour du bois neuf.
- S'ils ont été vernis avec des vernis cellulosiques ou des polyuréthanes, les enlever par décapage ou par moyens mécaniques et procéder comme pour du bois neuf.
- S'ils ont été émaillés avec des émaux synthétiques, les enlever par décapage ou par moyen mécanique, poncer jusqu'à atteindre le bois et procéder comme pour du bois neuf.
- Côté extérieur, protéger le bois avec Klearxyl Di Antiworms des attaques de champignons et d'insectes xylophages.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Remuer le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.

Appliquer sur des supports propres et secs.

Appliquer en suivant les dilutions recommandées dans la section Systèmes d'application.

Poncer préalablement pour assurer une bonne pénétration et un bon nivellement sur le bois.

Premièrement, il est conseillé d'ancrer de préférence avec Fondo Lasure Acqua.

Montoxyl Fondo convient également. Respecter le temps de séchage.

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.

Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-20%
Rouleau	0-20%
Pistolet air less	10-30%
Pistolet air mix	10-30%
Pistolet aérographe	10-30%
Turbo basse pression	10-30%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf ext/int			
MAX	Fondo lasure acqua o Montoxyl Fondo (ext: color)	Barniz universal acqua	Barniz universal acqua
STD	Fondo lasure acqua o Montoxyl Fondo (ext: color)		Barniz universal acqua
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Universal Acqua Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Universal Acqua Color	Barniz Universal Acqua Incolore/Color
Bois pore fermé			

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

7 - 20/08/2024

MAX	Decapar+Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo (ext: color)	Barniz Universal Acqua	Barniz Universal Acqua
STD	Decapar+Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo (ext: color)		Barniz Universal Acqua

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L