

Fecha de Alta

04-07-2007

Versao

7 - 20/08/2024



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA BARNICES (AGUA)

### DESCRIÇÃO E TIPO

Verniz universal de base aquosa para envernizamento e tratamento de madeiras em interiores e exteriores.

### USOS

Exterior / Interior

Madeira

Recomendado em alta montanha e zonas costeiras com acabamento poro aberto. Repintavel com Lasure água

### PROPRIEDADES

Poder de penetração

Diluido pode ser utilizado como fundo, penetrando na madeira e actuando como regenerador

Atraza a putrefacção. Prevenindo o ataque de bolores ou fungos e insectos

Não necessita de ser lixado, mas pode-se lixar fácilmente após secagem

Boa aplicabilidade

Não fica amarelo

Micro poroso

Destaca o betado natutral da madeira

Resistente U.V.

Não racha

Não forma bolhas

Transpirável ao vapor de agua

Sem cheiro quando seca

Suporta os câmbios climáticos fortes

Fléxivel

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	BARNIZ UNIVERSAL ACQUA
Acabamento	Semibrilho
Peso especifico	0,99± 0,05 kg/l
Viscosidade	18 +/- 3 PO
Sólidos em volume	28± 1
Sólidos em peso	30± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 130,00 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-16 m <sup>2</sup> /L

Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 2-4h
---------------	----------------------

Repintado	(20°C HR: 60%): 12-24h
-----------	------------------------

Cores	Transparente
-------	--------------

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

#### Suportes novos

New woods:

- On the outside, protect the wood with Klearxyl Di Antiworms from attack by fungi and xylophagous insects.
- The support must be free of foreign products and/or residues.
- Apply to wood with a moisture content of less than 20%.

Fecha de Alta

04-07-2007

Versao

7 - 20/08/2024

- Apply to healthy, well-degreased, dust-free and dry wood.
- Sand and eliminate possible traces of glue in the assemblies and machining errors.
- If the wood shows signs of aging, it must be previously sanded and dust removed by brushing or any other mechanical means.

### Restauração e manutenção

Varnished or painted wood:

- If they have been varnished with open-pore lasures such as Lasure Acqua Varnish or Montoxyl color: Remove foreign products, eliminate poorly adhered areas or areas in poor condition, sand lightly, eliminate the dust resulting from sanding and proceed as with new wood.
- If they have been varnished with closed pore varnishes or similar, sand thoroughly and if necessary remove by stripping or by mechanical means and proceed as with new wood.
- If they have been varnished with cellulose varnishes or polyurethanes, remove them by stripping or using mechanical means and proceed as with new wood.
- If they have been enamelled with synthetic enamels, remove them by stripping or by mechanical means, sand until reaching wood and proceed as with new wood.
- On the outside, protect the wood with Klearxyl Di Antiworms from attack by fungi and xylophagous insects.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

Stir the product until it is perfectly homogenized.  
Apply to clean and dry substrates.  
Apply following the dilutions recommended in the Application Systems section.  
Sand previously to ensure good penetration and leveling on the wood.  
First hand, it is advisable to anchor preferably with Fondo Lasure Acqua.  
Montoxyl Fondo is also suitable. Respect drying time.  
Do not apply the product at high temperatures, or on surfaces exposed to strong sunlight.  
Maintain good ventilation conditions during drying time.  
Do not apply with relative humidity greater than 80%

### Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	0-20%
Rolo	0-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo de baixa pressão	10-30%

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Madeira nova ext. / int.</b>			
<b>MAX</b>	Fondo lasure acqua o Montoxyl Fondo (ext: color)	Barniz universal acqua	Barniz universal acqua
<b>STD</b>	Fondo lasure acqua o Montoxyl Fondo (ext: color)		Barniz universal acqua
<b>Madeira envernizada poro aberto</b>			
<b>MAX</b>	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Universal Acqua Color
<b>STD</b>	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Universal Acqua Color	Barniz Universal Acqua Incoloro/Color
<b>Madeira poro fechado</b>			
<b>MAX</b>	Decapar+Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo (ext: color)	Barniz Universal Acqua	Barniz Universal Acqua

Fecha de Alta

04-07-2007

Versao

7 - 20/08/2024

**STD** Decapar+Fondo lasure acqua o  
Montoxyl fondo (ext: color)

Barniz Universal Acqua

**SEGURANÇA**

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

**NOTA**

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

**EMBALAGENS**

0.75 L, 4 L