



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

DESCRIÇÃO E TIPO

Base de poliuretano branco de 2 componentes. Para interiores, com elevado poder de enchimento, de montagem rápida e fácil.

USOS

Interior

Madeira

MDF

Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capitulo V.

PROPRIEDADES

- Aderência
- Aplicabilidade ideal
- Alto teor em sólidos
- Dureza
- Elasticidade
- Poder de penetração
- Não empapa a lixa depois de seco
- Repintável com poliuretanos e esmaltes sintéticos
- Poder de enchimento
- Secagem rápida
- Lixagem rápida
- Sem cheiro depois de seco
- Repintável com celulósicos
- Protege a madeira natural

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOPOL FONDO BLANCO 50
Proporção de mistura	VOL: 2(Montopol)+1(Cat MS) ; PESO: 2.3+1
Tempo de vida da mistura	4 h
Acabamento	Mate
Peso específico	1,23± 0,05 kg/l
Viscosidade	178 +/- 30 SG
Sólidos em volume	41± 1
Sólidos em peso	59± 1
Rendimento aprox. por demão	8-10 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 15-20min
Repintado	(20°C HR: 60%): 2-24h
Cores	Branco
Lavabilidade	Lijado: 10-24 h

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeiras novas:

-O suporte deve estar isento de produtos estranhos e / ou resíduos.

- Aplicar em madeira com teor de umidade inferior a 12%.
- Aplicar em madeira sã, bem desengordurada, sem pó e seca.
- Lixar e retirar possíveis resíduos de cola em montagens e falhas de usinagem.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deve ser previamente lixada e o pó eliminado com escovagem ou qualquer outro meio mecânico.

Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se tiverem sido envernizados com vernizes diluídos com aguarrás, aguarrás, terebintina símile ou solventes para sintéticos e graxas, devem ser removidos por decapante universal ou por meios mecânicos, até que se chegue a nova madeira.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Mexa o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.

Misture sem modificar as proporções em nenhuma circunstância.

Espessuras de demão superiores a 140 g/m² úmidas por demão nunca devem ser aplicadas.

Pode ser aplicado sem necessidade de lixar entre demãos, antes de proceder ao acabamento, embora seja aconselhável proceder a uma lixagem ligeira para garantir uma aderência perfeita e principalmente no caso de madeiras com tendência a descascar.

Lixe sempre antes de aplicar o verniz de acabamento.

Não aplicar o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas a luz solar intensa.

Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com umidade relativa superior a 80%. - Antes de misturar, verifique se o MONTOPOL MS CATALYST está completamente transparente.

Em madeira porosa, diluir o produto para que penetre nos poros e elimine possíveis formações de bolhas.

Lixe e elimine possíveis resíduos de cola nas montagens e falhas de usinagem.

Respeite o tempo mínimo entre demãos para evitar mexer.

Respeite o tempo máximo entre demãos para evitar problemas de aderência.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1410

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	0-5%
Pistola air less	5-10%
Pistola air mix	5-10%
Pistola aerográfica	0-20%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira nova / velha interior			
MAX	Montopol Fondo BL 50+ Catalizador MS	Montopol Fondo BL 50+ Catalizador MS	Gama Montopol Pigmentado + Catalizador NA
STD			
Madeira pintada ou envernizada (poro fechado) interior			
MAX	Decapar+ Montopol Fondo BL 50+ Catalizador MS	Montopol Fondo BL 50+ Catalizador MS	Gama Montopol Pigmentado + Catalizador NA
STD			
Madeira envernizada poro aberto			
MAX	Montopol Fondo BL 50+ Catalizador MS	Montopol Fondo BL 50+ Catalizador MS	Gama Montopol Pigmentado + Catalizador NA
STD			

501600

Fecha de Alta

08-10-2008

Versao

8 - 20/08/2024

MONTOPOL FONDO BLANCO 50 MS

MONTÓ
profesional

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

5 Kg, 25 Kg