

ANTICARCOMA KLEARXYL AQUA 3



FAMILIA MADERA

LÍNEA TRATAMIENTO CARCOMA

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Fondo protector de la madera al agua. Para el tratamiento preventivo contra insectos xilófagos (incluidas carcomas y termitas), así como para los hongos de pudrición y del azulado. Para madera nueva y usada, sin contacto directo con tierra ni humedad constante.

USOS

En maderas nuevas y usadas.

Exterior, en maderas sometidas a una clase de riesgo 3. Intemperie, sin contacto directo con tierra ni humedad constante.

Exterior/Interior

Indicado para carpintería exterior, puertas, ventanas, molduras, etc.

Para estructuras y vigas, carpintería, superficies verticales, mobiliario de jardín, etc.

Siempre debemos barnizar a continuación con un producto de acabado para madera.

PROPIEDADES

- Aplicabilidad óptima
- No inflamable
- Poder de penetración
- Fungicida, efectivo frente al hongo del azulado en coníferas.
- Bajo olor
- Retrasa la putrefacción. Preventivo al ataque de hongos e insectos
- Protector de la madera
- Registrado según el reglamento europeo de biocidas: ES/MR(NA)-2023-08-00907

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	ANTICARCOMA KLEARXYL AQUA 3
Acabado	Incoloro
Peso específico	(1.010 ± 0.010)g/mL
Viscosidad	(11 ± 1)s
Sólidos en volumen	(6 ± 0.1)
Sólidos en peso	(6 ± 0.1)
Rendimiento aprox. por mano	9-10 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR:60%):24h
Repintado	(20°C HR:60%):24h
Colores	No coloreable

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Sobre maderas no contaminadas utilizable como preventivo.

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Es recomendable, abrir el poro de la madera mediante lija (40-80).
- Al aplicar el producto, el contenido de humedad de la madera no deberá superar el 18% y la superficie de la madera deberá estar seca, limpia y libre de cualquier pudrición en el momento del tratamiento.
- Durante la aplicación y el secado, la temperatura deberá ser superior a los 5°C y la humedad relativa inferior al 80%.

Restauración y mantenimiento

- Eliminar restos de barnizados anteriores mediante medios mecánicos y/o lijado hasta madera.
- Si no es posible directamente, decapar previamente.

- Tratar y acabar como en maderas nuevas.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

1.- Generales:

- Durante la aplicación y la manipulación, emplear gafas y guantes.
- Remover el producto hasta su perfecta homogenización.
- Lijar previamente para garantizar una buena penetración e igualación sobre la madera.
- No aplicarlo a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Extremar la higiene en manos y cara después de la aplicación, así como antes de comer, beber, etc.

Consumo mínimo:

- 100 mL/m². Tratamiento preventivo contra insectos (carcomas y termitas) y hongos del azulado.
- 130-140 mL/m². Tratamiento preventivo contra insectos y hongos xilófagos (podrición).

- Siempre debemos fijar el producto barnizando con acabados específicos para madera.

2.- A fin de evitar riesgos para las personas y el Medio Ambiente siga las instrucciones de uso:

- Antes de usar el producto, lea detenidamente la etiqueta.
- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- No utilizar el producto en presencia de persona o animales domésticos.
- Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto.
- No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.
- No aplicar el producto en lugares en los que podría contaminar aguas superficiales.
- Cubra el suelo con plástico durante la aplicación al aire libre.
- Gestione los residuos y envases de una manera adecuada.

3.- Específicas:

- Público general: Aplicar a pincel o rodillo el producto sin diluir.

Disolvente para dilución y limpieza

Producto al uso, no debe diluirse ni mezclarse con otros productos. Limpieza con agua y jabón.

Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha	0
Rodillo	0

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera nueva ext/int			
MAX	Anticarcoma Klearxyl Acqua 3	Productos familia 5 Gama Madera y CREA	Productos familia 5 Gama Madera y CREA
STD	Anticarcoma Klearxyl Acqua 3		Productos familia 5 Gama Madera y CREA
Madera pintada o barnizada ext./int.			
MAX	Anticarcoma Klearxyl Acqua 3	Productos familia 5 Gama Madera y CREA	Productos familia 5 Gama Madera y CREA
STD	Anticarcoma Klearxyl Acqua 3		Productos familia 5 Gama Madera y CREA

ANTICARCOMA KLEARXYL AQUA 3

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 18 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 2.5 L