

Fecha de Alta

26-02-2014

Versao

1C - 08/06/2020



FAMILIA CREA

LINHA FONDO

DESCRIÇÃO E TIPO

Base de água protetora para todos os tipos de madeira. Penetra e destaca veias. A combinação do Crea Impregnante Coloreado e um acabamento externo oferece proteção máxima contra a radiação solar e a durabilidade da madeira. Pintar com lasures à água. Melhora a aderência, uniformiza as absorções e melhora a aparência do acabamento, aumentando seu desempenho. Baixo odor. Uso interno / externo.

USOS

Exterior / Interior

Madeiras exóticas e ricas em taninos em geral

Recomendavel em zonas de montanha e zonas costeiras para acabamentos de poro aberto, repintavel com lasures a água
Corante de madeira

PROPRIEDADES

- Poder de penetração
- Não deixa pelicula na superficie pelo que não altera o seu aspecto
- Para máxima protecção exterior aplicar com cor
- Resistência à água
- Pronto para uso. Não diluir
- Hidrofugo
- Repintável com lasures a água
- De fácil aplicação
- Não racha
- Micro poroso
- Resistente U.V.
- Boa adêrencia
- Excelente protecção contra factores climáticos

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	CREA IMPREGNANTE INCOLORO
Acabamento	Mate
Peso especifico	0,99± 0,05 kg/l
Viscosidade	12 +/- 1 SG
Sólidos em volume	7± 1
Sólidos em peso	7± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 4,64 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-15 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): Aprox.30 min.
Repintado	(20°C HR: 60%): 6-12 h
Cores	Pinho, carvalho, noz, jacarandá, castanha, teca, mogno. Eles podem ser misturados para obter novas cores. O incolor, recomendado para reduzir a intensidade do tom desejado.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeiras novas:

- Ao ar livre, proteja a madeira com Klearxyl Di Anticarcomas contra ataques de fungos e insetos xilófagos.

Fecha de Alta

26-02-2014

Versao

1C - 08/06/2020

- Aplicar sobre madeira com um teor de humidade inferior a 20%.
- Aplicar em madeiras saudáveis, bem desengorduradas, sem poeira e secas.
- Lixe e elimine possíveis resíduos de cola nas montagens e falhas de usinagem.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, ela deve ser lixada previamente e remover o pó por escovação ou por qualquer outro meio mecânico.

Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Ao ar livre, proteja a madeira com Klearxyl Di Anticarcomas contra ataques de fungos e insetos xilófagos.
- Se foram envernizados com lasur, lixe levemente e remova o pó. Prossiga como madeira nova.
- Se foram envernizados, remova as áreas mal aderidas ou mal mantidas por decapagem ou por meios mecânicos, remova a poeira resultante do lixamento e prossiga como em novas madeiras.
- Se foram envernizados com vernizes de celulose ou poliuretano, remova por decapagem ou por meios mecânicos, remova o pó lixado e proceda como em madeiras novas.
- Se foram esmaltados com esmalte sintético, remova por decapagem ou por meios mecânicos, remova a poeira e proceda como em madeiras novas.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agite o produto até que esteja perfeitamente homogeneizado.
- Aplicar em substratos limpos e secos.
- Aplicar seguindo as diluições recomendadas na seção Sistemas de Aplicação.
- Pré-areia para garantir uma boa penetração e nivelamento na madeira.
- Não aplique o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas a forte insolação.
- Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplique com umidade relativa superior a 80%.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	Al uso
Rolo	Al uso
Pistola air less	Al uso
Pistola air mix	Al uso
Pistola aerográfica	Al uso
Imersão	Al uso

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira pintada ou envernizada (poro fechado) interior			
MAX	Decapar+ Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure y gama Crea Acabados Color
STD	Decapar+ Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure y gama Crea Acabados Incoloro/Color
Madeira envernizada poro aberto			
MAX	Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure y gama Crea Acabados Color
STD	Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure y gama Crea Acabados Incoloro/Color
Madeira interior			
MAX	Crea Impregnante Incoloro/Color		Crea Lasure y gama Crea Acabados
STD	Crea Impregnante Incoloro/Color		Crea Lasure y gama Crea Acabados
Móveis de jardim em madeira e similares			

Fecha de Alta

26-02-2014

Versao

1C - 08/06/2020

MAX	Exterior : Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure y gama Crea Acabados Color
STD	Exterior : Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure y gama Crea Acabados Incoloro/Color

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.5 L, 2.5 L, 10 L