

CREA BARNIZ ULTRA SATINADO



FAMILLE CREA

LIGNE MADERA INTERIOR

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis acrylique-uréthane aliphatique pour la protection et la décoration des bois intérieurs / extérieurs sous couvert (CU2). Excellente transparence. À appliquer sur les sols, parquets, meubles, garde-corps, ... avec des nanoadditifs, il crée une couche étanche de dureté et de résistance maximales aux chocs, à l'abrasion et à l'usure. Bonne résistance aux produits chimiques ménagers. Souligne le grain du bois. Application très facile et faible odeur.

DESTINATION

Intérieure / extérieur sous abri (CU2)

Recommandé pour les parquets et sols en bois

Bois déjà apprêtée avec Crea Impregnante Color

Bois massif et contreplaqué.

Recommandé pour meubles et portes.

De préférence sur couche de fond

Appliquer au maximum 110 +/- 20 g/m2 par couche

Utiliser sur du bois propre

PROPRIÉTÉS

- Dureté
- Imperméable
- Protection au support
- Transparence
- Sans odeur une fois sec
- Résistance à l'abrasion, au frottement, à l'impact
- Anti-poussière
- Facilité d'application
- Résistant au lavage
- A l'eau
- Séchage rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	CREA BARNIZ ULTRA SATINADO INCOLORO
Aspect	Satiné
Densité	1,01 ± 0,05 kg/l
Viscosité	55 +/- 5 SG
Extraits secs en volume	23 ± 1
Extraits secs en poids	26 ± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 73,09 g/l
Rendement approximatif par couche	6-9 m ² /L
Séc au touché	30 - 60 min.
Recouvrable / doublage	12 - 24 h.
Couleurs	Incolore

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neufs.

CREA BARNIZ ULTRA SATINADO

- Le support doit être exempt de produits et / ou résidus étrangers.
- Appliquer sur du bois avec un taux d'humidité inférieur à 20%.
- Appliquer sur des bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.
- Poncer et éliminer les éventuels résidus de colle dans les assemblages et les défaillances d'usage.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépoli par brossage ou tout autre moyen mécanique.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peints:

- S'ils ont été vernis avec des lasures à pores ouverts: éliminer les produits étrangers, éliminer les zones mal adhérentes ou mal entretenues, poncer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois neufs.
- S'ils ont été vernis avec des vernis à pores fermés ou similaires, poncer abondamment et si nécessaire retirer par décapage ou par des moyens mécaniques et procéder comme sur les bois neufs.
- S'ils ont été vernis avec des vernis celluloseux ou polyuréthanes, les retirer par décapage ou par des moyens mécaniques et procéder comme sur les bois neufs.
- S'ils ont été émaillés avec des émaux synthétiques, les retirer par décapage ou par des moyens mécaniques, poncer jusqu'à atteindre le bois et procéder comme sur les bois neufs.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Remuer le produit jusqu'à parfaite homogénéisation.

Appliquer sur les substrats propres et secs.

Appliquer en suivant les dilutions recommandées dans le paragraphe Systèmes d'Application.

Poncer préalablement pour garantir une bonne pénétration et une égalisation sur le bois.

Ne pas appliquer le produit par des températures élevées, ni sur les surfaces exposées à fort ensoleillement.

Maintenir les conditions de bonne ventilation durant le temps de séchage.

Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures à 80%

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0 - 10%
Rouleau	0 - 20 %
Pistolet air mix	0 - 5 %
Pistolet	0 - 20 %

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois intérieur			
MAX	Crea Impregnante Incoloro/Color	Crea Barniz Ultra Brillo/Satinado/Mate	Crea Barniz Ultra Brillo/Satinado/Mate
STD	Crea Impregnante Incolor/Color		Crea Barniz Ultra Brillo/Satinado/Mate

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

771441

Fecha de Alta

28-02-2014

Versión

11 - 11/03/2022

CREA BARNIZ ULTRA SATINADO

MONTÓ
profesional

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 18 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.5 L, 2.5 L