

# MONTO MASILLA SUPERLIGERA



FAMILIA PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LINHA MASILLAS AL USO

## DESCRIÇÃO E TIPO

Massa fina. Ideal para reparar rápidamente gretas, buracos pequenos, fissuras... 0% de abatimento, grande espessura e capacidade de enchimento

## USOS

Exterior / Interior

Paredes de gesso ou outros materiais que tendem a deixar marcas ou manchas quando pintados

Betão

Ladrilho

Argamassas de cimento

Gesso

Madeira

## PROPRIEDADES

Isolante

Termoisolante

Baixa conductibilidade tèrmica

Poupança de energia

Anti condensação

Secagem rápida

Não despega

Resistência à intempérie

De facil lixagem

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color MONTO MASILLA SUPERLIGERA

Acabamento Mate

Peso especifico 0,6± 0,05 kg/l

Sólidos em volume 65± 1

Sólidos em peso 45± 1

Espessura min. recomendada Ilimitado

Rendimento aprox. por demão Em função do uso do produto

Secagem tacto (20°C HR: 60%): 1h

Repintado (20°C HR: 60%): 1-4h

Cores Branco 103

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Argamassa de cimento/gesso:

- Comprovar o comportamento da massa sobre o suporte.

- Esperar até cura total do suporte (30 dias mínimo).

- Limpar o suporte de possíveis eflorações, assim como neutralizar as superficies alcalinas.

- Em superficies excessivamente polidas lixar para abrir o poro.

- Limpar o suporte de produtos estranhos e ou residuos.

- Abrir possíveis gretas ou fissuras até encontrar um fundo saudavel, eliminar o pó produzido através de escova ou pincel e aplicar a massa ou pasta tal como se indica nas alineas Sist. de aplicação e aplicação.

- Não ultrapassar nunca as espessuras de camada máximas recomendadas.

# MONTO MASILLA SUPERLIGERA



- Em superficies excessivamente enfraquecidas antes de emassar fixar com um fizador adequado.

## Restauração e manutenção

- Eliminar do suporte produtos estranhos com má aderência ou em mau estado. Abrir o poro caso esteja fechado, através de lixagem ou outro meio mecânico.
- Comprovar a aderência e tratar como se fosse fundo novo.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Através das ferramentas indicadas no sistema de aplicação, limpas e desoxidadas.
- Isolar adequadamente.
- É possível aumentar o nº de demãos, 3 ou mais, sendo possível alcançar espessuras de camada até 15 mm.
- Repintar após o tempo indicado de secagem. Dado que este depende da humidade, temperatura e espessura da camada, a saturação da lixa indica-nos se o produto se encontra em condições de proceguir a aplicação.

### Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicacao      Diluição orientativa

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
<b>Obra nova</b>			
<b>MAX</b>	Montó imprimación Universal	Montó Masilla al Uso Súper Ligera	Pintura Plástica Montó
<b>STD</b>	Montó Masilla al Uso Súper Ligera		Pintura Plástica Montó
<b>Tela asfáltica</b>			
<b>MAX</b>	Montó Masilla al Uso Súper Ligera	Montó Masilla al Uso Súper Ligera	Pintura Plástica Montó
<b>STD</b>		Montó Masilla al Uso Súper Ligera	Pintura Plástica Montó
<b>Madeira</b>			
<b>MAX</b>	Selladora	Montó Masilla al Uso Súper Ligera	Pintura Plástica Montó
<b>STD</b>		Montó Masilla al Uso Súper Ligera	Pintura Plástica Montó
<b>Suportes degradados</b>			
<b>MAX</b>	Montó imprimación Universal	Montó Masilla al Uso Súper Ligera	Pintura Plástica Montó
<b>STD</b>	Montó Masilla al Uso Súper Ligera		Pintura Plástica Montó
<b>Tintas antigas en mau estado</b>			
<b>MAX</b>	Eliminar + Fizador	Montó Masilla al Uso Súper Ligera	Pintura Plástica Montó
<b>STD</b>	Eliminar	Montó Masilla al Uso Súper Ligera	Pintura Plástica Montó

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

682298

Fecha de Alta

06-09-2022

Versao

4 - 29/01/2026

# MONTO MASILLA SUPERLIGERA



## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Debido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropiada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.75 L, 4 L