

ACRIPOL PISCINAS POLIESTER AZUL



FAMILLE PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LIGNE PISCINAS

DESCRIPTION ET NATURE

Peinture polyuréthane bi-composant haute résistance développée pour la peinture des piscines en polyester.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Polyester

Fibre

PROPRIÉTÉS

Résistance à l'eau

Excellente rétention du brillant

Le produit peut subir une décoloration selon le type et la concentration du désinfectant utilisé.

Résistance chimique

Finition très décorative

Excellente adhérence

Pour les piscines d'eau douce et d'eau salée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	ACRIPOL PISCINAS POLIESTER AZUL
Rapport de mélange	4:1 en volumen
Densité	1,33± 0,05 kg/l
Viscosité	207 +/- 30 SG
Extraits secs en volume	50± 1
Extraits secs en poids	66± 1
Performance approximatif par couche	5-9 m ² /L
Séc au touché	30-60min
Recouvrable / doublage	24h
Couleurs	Bleu

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Eliminer toute saleté, les agents de calfeutrage, la graisse et l'huile.
- Ponçer légèrement la surface.
- Eliminer la poussière de ponçage.

Restauration et entretien

- Éliminer les pièces mal collées et défectueuses.
- Ponçer légèrement la surface.
- Eliminer la poussière de ponçage.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Appliquer en suivant les recommandations de dilution.
- Ne pas appliquer par haute température ni par humidité relativement élevée.
- Appliquer en couches fines.

ACRIPOL PISCINAS POLIESTER AZUL

- Suivre les normes en vigueur.
- Temps minimum recommandé pour remplir la piscine 8 jours.
- Produit résistant au chlore et aux dérivés du chlore dans des limites de concentrations définies par le Real Decreto 742/2013, du 27 septembre. Pour d'autres traitements (algicides, floculants...), consulter avec le fournisseur la possibilité d'utiliser le produit dans des piscines peintes.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1410

Méthode d'application	Indications de dilution
Pistolet air less	0 - 20 %
Pistolet	10 - 30 %
Brosse, rouleau	0 - 15 %

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Piscines en polyester			
MAX			
STD	Acripol piscinas poliéster		Acripol piscinas poliéster

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'opérateur.

FORMAT

3.2 L