



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO
LINHA PISCINAS

DESCRIÇÃO E TIPO

Tinta poliuretano bicomponente de alta resistência desenvolvida para a pintura de piscinas em poliéster.

USOS

Interior / Exterior
Poliéster
Fibra

PROPRIEDADES

Resistência à água
Excelente retenção do brilho
O produto pode sofrer descoloração dependendo do tipo e concentração do desinfetante utilizado.
Resistencia química
Acabamento estético muito decorativo
Excelente aderência
Para piscinas de água doce e salgada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	ACRIPOL PISCINAS POLIESTER AZUL
Proporção de mistura	4:1 en volumen
Tempo de vida da mistura	> 4 horas
Peso específico	1,33± 0,05 kg/l
Viscosidade	207 +/- 30 SG
Sólidos em volume	50± 1
Sólidos em peso	66± 1
Rendimento aprox. por demão	5-9 m ² /L

Secagem tacto	30-60min
Repintado	24h
Cores	Azul

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

- Eliminar sujidade, agentes cofrantes, gordura e óleo.
- Lixar suavemente a superfície.
- Eliminar pó da lixagem.

Restauração e manutenção

- Eliminar partes mal aderidas e defeituosas.
- Lixar suavemente a superfície.
- Eliminar pó da lixagem.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Aplicar seguindo as recomendações de diluição.
- Não aplicar a T^a elevada nem com humidade relativa alta.

Fecha de Alta

29-06-2023

Versao

3 - 16/01/2026

- Aplicar camadas finas.
- Cumprir com a legislação vigente.
- Tempo mínimo recomendado para enchimento da piscina 8 dias.
- Produto resistente ao cloro e derivados do cloro em limites de concentração indicados no Real Decreto 742/2013, de 27 de setembro. Para qualquer outro tratamento (floculantes, algicidas...), consultar o fornecedor sobre a possibilidade de utilização em piscinas pintadas.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1410

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Pistola air less	0 - 20 %
Pistola	10 - 30 %
Brocha, rolo	0 - 15 %

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Piscinas poliéster			
MAX			
STD	Acropol piscinas poliéster		Acropol piscinas poliéster

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

3.2 L