

# MONTO PINTA BALAUSTRADAS



**FAMILIA** REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS  
**LINHA** LISOS 100% ACRILICOS

## DESCRIÇÃO E TIPO

Um revestimento especial à base de água para balaustradas e superfícies de edifícios que proporciona uma proteção duradoura contra os elementos ambientais, incluindo a luz solar, temperaturas extremas, água da chuva, sujidade ambiental, microrganismos e bolor. É uma solução simples de aplicar com resultados de qualidade que ajuda a manter as balaustradas em excelentes condições.

## USOS

Exterior / Interior  
Betão  
Fachadas  
Argamassa de cimento  
Tijolo poroso

## PROPRIEDADES

Lavabilidade: Classe 1 (de acordo com a norma UNE-EN 13300)  
Com proteção anti fungos  
Nível de brilho: extra mate (em conformidade com a norma 13300, a 85° a reflectância <5)  
Permeabilidade ao vapor de água: V2 (muito respirável) (de acordo com a norma UNE-EN 1062-1)  
Brilho: G3 (mate, de acordo com UNE-EN 1062-1)  
Permeabilidade à água líquida: W3 (impermeabilidade máxima) (de acordo com a norma UNE-EN 1062-1)  
Opacidade: Classe 1 para um rendimento de 4,5 m<sup>2</sup>/litro (de acordo com a norma UNE-EN 13300)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTO PINTA BALAUSTRADAS BLANCO
Acabamento	Mate
Peso específico	1,49± 0,05 kg/l
Viscosidade	80 +/- 10 PO
Sólidos em volume	46± 1
Sólidos em peso	65± 1
VOG	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):0,98 g/l
Rendimento aprox. por demão	8-12 m <sup>2</sup> /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 1h
Repintado	(20°C HR: 60%): 4-6h
Cores	Branco 103

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Betão e argamassa de cimento:

1. Aguardar até estar totalmente consolidado, no mínimo 30 dias.
2. Limpar o suporte de possíveis eflorações com jato abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir os poros.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes inconsistentes com fixador adequado (Fijamont ou Emulsão Fixadora).
7. Aplicar massa nos defeitos do suporte (Plasmont Exteriores ou equivalente da gama Montó).

Ladrilhos porosos:

# MONTO PINTA BALAUSTRADAS



1. Eliminar qualquer greta, furo ou irregularidades com Plasmont Exterior ou equivalente, da gama Montó.
2. Limpar a superfície antes de pintar.
3. É recomendável aplicar um primário antes de pintar, pela porosidade do ladrilho e, assim, evitar um elevado consumo de tinta.

## Restauração e manutenção

1. Em superfícies pintadas, deve-se verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades, e eliminar pó e sujidade antes de voltar a pintar.
2. Eliminar completamente as tintas antigas em mau estado ou com má aderência.
3. Tratar os suportes com mofos com Monto Limpia Moho.
4. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
5. Aplicar massa para Exteriores nos defeitos do suporte (ver na família PREPARAÇÃO DE FUNDOS as linhas correspondentes a massas em pó e massas preparadas, para realizar uma escolha adequada).

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5°C, nem superiores a 35°C, ou com risco de chuva iminente.
- Não aplicar em pleno sol, nem em dias excessivamente húmidos.
- Agitar o produto até estar perfeitamente homogeneizado.
- Diluir o produto de acordo com a porosidade e o estado do suporte na primeira camada.
- Terminar com duas ou mais camadas levemente diluídas até obter cobrir completamente o suporte.

### Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	10-20%
Rolo	10-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo de baixa pressão	10-30%

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Suporte com bolores ou fungos</b>			
<b>MAX</b>	Limpiar + Limpiador parede y techos + Montó Pinta Balaustradas diluido	Montó Pinta Balaustradas	Montó Pinta Balaustradas
<b>STD</b>	Limpiar + Limpiador parede y techos + Montó Pinta Balaustradas diluido		Montó Pinta Balaustradas
<b>Tintas antigas em mau estado</b>			
<b>MAX</b>	Eliminar+ Montó Imprimación Universal	Montó Pinta Balaustradas	Montó Pinta Balaustradas
<b>STD</b>	Eliminar + Montó Pinta Balaustradas diluido		Montó Pinta Balaustradas
<b>Suportes degradados</b>			
<b>MAX</b>	Montó Imprimación Universal	Montó Pinta Balaustradas	Montó Pinta Balaustradas
<b>STD</b>	Montó Pinta Balaustradas diluido		Montó Pinta Balaustradas
<b>Argamassa de cimento</b>			
<b>MAX</b>	Montó Imprimación Universal	Montó Pinta Balaustradas	Montó Pinta Balaustradas
<b>STD</b>	Montó Pinta Balaustradas diluido		Montó Pinta Balaustradas
<b>Tintas antigas em bom estado</b>			

682821

Fecha de Alta

19-10-2023

Versao

6 - 29/01/2026

# MONTO PINTA BALAUSTRADAS



<b>MAX</b>	Montó Pinta Balaustradas diluido	Montó Pinta Balaustradas	Montó Pinta Balaustradas
<b>STD</b>	Montó Pinta Balaustradas diluido		Montó Pinta Balaustradas

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossivel garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.75 L, 2.5 L