

# BARNIZ PARQUET ACQUA BRILLO



**FAMILIA** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LÍNEA** PARQUET (AGUA)

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Barniz poliuretano al agua brillante para madera. Aporta gran resistencia al impacto, a la abrasión y a las manchas. Especialmente indicado para el barnizado de elementos de madera con servicios más exigentes en horizontal, como parquet, escaleras, encimeras de madera, etc. Siempre en interior (CU1).

## USOS

Interior

En maderas nuevas y usadas

Preferiblemente sobre mano de fondo

Parquet

Idóneo para carpintería en general

Duelas madera maciza en interior

## PROPIEDADES

- Impermeable
- Transparencia
- Incoloro
- Inodoro una vez seco
- Buena adherencia
- Alta dureza y resistencia a la abrasión
- Muy buenas resistencias químicas a productos de uso doméstico

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	BARNIZ PARQUET ACQUA BRILLO
Acabado	Brillo
Peso específico	(1,010± 0,010)g/mL
Viscosidad	(50±5)s
Sólidos en volumen	(28±1)
Sólidos en peso	(29±1)
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):55,32 g/l
Rendimiento aprox. por mano	12-16 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	(20°C HR:60%):1-2h
Repintado	(20°C HR:60%):12-24h
Colores	Incoloro 900
	Carta Montoxyl Barnices

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

1. El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
2. Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 12%.
3. Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas.
4. Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
5. Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminando el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.

6. Para igualar color, o cambiar de tono, podemos tinter con Montoxyl Tinte ó con Montoxyl Lasur Acqua Fondo (Ver SSTT).  
7. Aplicando sobre Montoxyl Fondo Transparente -completado su secado total y una vez lijado- se obtienen los mejores acabados y rendimientos óptimos.

## Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

1. Si se encuentran barnizadas ó lacadas con productos al disolvente, deben eliminarse mediante decapante universal o mediante medios mecánicos, hasta llegar a madera nueva.
2. En acuchillados completos en parquet, tras su lijado, es aún más recomendable aplicar mano de fondo para regularizar absorciones y conseguir acabados más uniformes.
3. En caso de estar barnizadas con productos ó lasures al agua, se puede lijar sin necesidad de eliminar por completo y rebarnizar.
4. En cualquier caso, comprobar la adherencia sobre el barniz anterior, y en caso de duda eliminarlo por completo.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Condiciones ambientales:

- Es recomendable, sobre todo en interior, que haya renovación de aire.
- Temperatura ambiente: 5-35 °C - HR ≤ 75 %.
- Temperatura del sustrato: ≥ 7°C y 3°C por encima del punto de rocío.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

- Preparación de la mezcla:

- Mediante agitación manual ó mecánica lenta, homogeneizar el Barniz Parquet.
- Añadir la cantidad de agua en función del método de aplicación y la superficie a barnizar.
- Controlar la velocidad para evitar que la mezcla adquiera exceso de aire.

- Condiciones de aplicación:

- Esperar al menos 4h, y no más de 24h, en cada mano de producto.
- En todas las aplicaciones hay que asegurarse que no dejamos más de 120 g/m<sup>2</sup> de producto.
- 2 capas. Para mayores resistencias se puede dar una tercera.

- Uso final:

- Evitar colocar muebles sobre el parquet al menos 24h.
- Recomendable añadir protectores acolchados de espuma al mobiliario a colocar sobre el parquet. No arrastrar.
- La superficie barnizada adquiere su máxima resistencia física después de 21 días (a una temperatura de 20 °C).

## Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Pistola aerográfica	0-15%
Paletina	0-10%
Rodillo pelo corto barnizado	0-15%

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Madera pintada o barnizada (poro cerrado) interior</b>			
<b>MAX</b>	Acuchillar/Decapar + Montoxyl Fondo	Barniz Parquet Acqua Brillo	Barniz Parquet Acqua Brillo
<b>STD</b>	Acuchillar y/o lijar - Decapar	Barniz Parquet Acqua Brillo	Barniz Parquet Acqua Brillo
<b>Parquet</b>			
<b>MAX</b>	Montoxyl Fondo	Barniz Parquet Acqua Brillo	Barniz Parquet Acqua Brillo

# BARNIZ PARQUET ACQUA BRILLO

**STD** Barniz Parquet Acqua Brillo

Barniz Parquet Acqua Brillo

Barniz Parquet Acqua Brillo

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

0.75 L, 4 L