

Fecha de Alta

09-01-2020

Versión

4 - 29/04/2026 :

**FAMILIA** PAREDES Y TECHOS**LÍNEA** MATE PREMIUM**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Pintura para paredes y techos lavable, cubriente y de buena blancura. De fácil aplicación y alto rendimiento, es ideal para la decoración de interiores en general y en especial para acabados lisos de buenas prestaciones.

USOS

Interior/Exterior
Paredes y techos
Mortero de cemento
Hormigón
Ladrillo
Yeso
Gotelé
Tabiquería seca: PYL, cartón-fibra...

PROPIEDADES

- Lavabilidad: Clase 2 (según Norma UNE-EN 13300)
- No gotea ni salpica (Tecnología Tixoless)
- Opacidad: Clase 1 para un rendimiento de 5,5 m²/litro (según Norma UNE-EN 13300)
- Con conservante antimoho
- Nivel de brillo: extramate (según norma UNE-EN 13300, a 85° la reflectancia <5)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Referencia Color | MAGNUM BLANCO |
| Acabado | . |
| Peso específico | 1,5± 0,05 kg/l |
| Viscosidad | 65 +/- 10 PO |
| Sólidos en volumen | 40± 1 |
| Sólidos en peso | 61± 1 |
| VOC | Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):0,68 g/l |
| Rendimiento aprox. por mano | 13-15 m ² /L |
| Secado tacto | (20°C HR:60%):1h |
| Repintado | (20°C HR:60%):3-4h |
| Colores | Blanco |

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soportes Nuevos**

Morteros de cemento y hormigón:

1. Esperar hasta total fraguado (mínimo 30 días).
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznable con Emulsión Fijadora o Fijamont.

Fecha de Alta

09-01-2020

Versión

4 - 29/04/2026 :

7. Masillar los defectos del soporte (ver familia 6).

Yeso, ladriyeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco (máximo 20% de humedad).
2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora, Fijador, o una mano diluida del mismo producto.
5. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
6. Fijar los soportes deleznable con Emulsión Fijadora o Fijamont.
7. Masillar los defectos del soporte (ver familia 6).

Tabiquería PYL:

1. Hacer un lijado general de las juntas y zonas de fijación masilladas.
2. Posteriormente realizar una limpieza para asegurar que el sustrato es exento de polvo, grasas y otros contaminantes.
3. Para aplicación sobre placas de color con tendencia a generar manchas, aplicar Montoplac Sellador Antimanchas.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste (Plasmont) los defectos del soporte.
5. Sobre paredes con moho, tratar previamente con Monto Limpia Moho.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cobertura total del soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- No lavar hasta pasados 24 días.
- En exterior nunca aplicar con riesgo de lluvia inminente y evitar los días excesivamente húmedos.
- Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.
- Para proyección con equipo Airless, utilizar boquillas de paso de 15 a 23 pulgadas, presión 150 bar.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

| Método de aplicación | Dilución orientativa |
|----------------------|----------------------|
| Brocha | 0-5% |
| Rodillo | 0-5% |
| Pistola air less | 5-15% |
| Pistola air mix | 5-15% |

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

| | Imprimación | Intermedia | Acabado |
|---|---------------------------|------------|---------|
| Obra vieja pintada interior en buen estado | | | |
| MAX | | | |
| STD | Magnum Diluido | | Magnum |
| Obra vieja pintada interior en mal estado | | | |
| MAX | Eliminar + Fijador | Magnum | Magnum |
| STD | Eliminar + Magnum Diluido | | Magnum |
| Obra | | | |
| MAX | Fijador | Magnum | Magnum |

Fecha de Alta

09-01-2020

Versión

4 - 29/04/2026 :

| | | | |
|------------|----------------|--|--------|
| STD | Magnum Diluido | | Magnum |
|------------|----------------|--|--------|

Tabiquería PYL

| | | | |
|------------|----------------|--------|--------|
| MAX | Magnum Diluido | Magnum | Magnum |
|------------|----------------|--------|--------|

| | | | |
|------------|----------------|--|--------|
| STD | Magnum Diluido | | Magnum |
|------------|----------------|--|--------|

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L, 15 L