

CREA LASURE ULTRA SATINADO



FAMILIA CREA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA MADERA EXTERIOR

DESCRIPCIÓN E TIPO

Protector decorativo con nanotecnología a água, para todo o tipo de madeiras. Com o máximo desempenho, combina características de verniz (impermeável e toque sedoso) e de protector (impermeável, microporoso). Em exterior, aplicar sempre sobre Crea impregnante colorido. Máxima proteção de cores. Fácil aplicação e manutenção. Baixo odor.

USOS

Exterior / Interior

Indicado para carpintaria exterior, portas, janelas, molduras, etc.

Preferiblemente sobre demão de tapa poros

Madeira maciça e chapada

Aplicar no máximo 275 +/- 25 g/m²

PROPIEDADES

Impermeável

Boa aplicabilidade

Não fica amarelo

Transpirável ao vapor de água

Sem cheiro quando seca

Suporta os câmbios climáticos fortes

Fléxivel

Micro poroso

Resistente U.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CREA LASURE ULTRA SATINADO INCOLORO
Acabamento	Acetinado
Peso específico	0,98± 0,05 kg/l
Viscosidade	18 +/- 2 PO
Sólidos em volume	29± 1
Sólidos em peso	32± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 4,70 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-16 m ² /L

Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 1-3h
Repintado	(20°C HR: 60%): 12-24h
Cores	Incolor.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeiras novas:

- O suporte deve estar livre de produtos estranhos e/ou resíduos.
- Aplicar sobre madeiras com um conteúdo em humidade inferior a 20%
- Aplicar sobre madeiras saneadas, sem gorduras, sem pó e secas.
- Lixar e eliminar possíveis restos de cola nas engrenagens e falhos de mecanizado.
- Se a madeira apresenta signos de envelhecimento deve ser lixada previamente e o pó deve ser eliminado mediante escovado ou qualquer outro meio mecânico.
- Aplicando o CREA LASURE ULTRA SATINADO sob o conjunto de condições, e seguindo as indicações de restauração e

CREA LASURE ULTRA SATINADO

manutenção, o produto pode fornecer à madeira uma proteção de resistencia máxima até 10 anos. Sempre, dependendo da localização / área, às condições e as agressões a que está sujeita a madeira envernizada.

Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se foram envernizadas com lasures de poro aberto: Eliminar produtos estranhos, eliminar zonas mal aderidas ou em mau estado, lixar ligeiramente, eliminar o pó resultante do lixado e proceder como sobre madeiras novas.
- Se foram envernizadas com vernizes de poro fechado ou similar, lixar em profundidade e se necessário eliminar utilizando decapagem ou meios mecânicos e prosseguir como se fosse madeira nova.
- Se foram envernizados com vernizes celulósicos ou poliuretanos, eliminar mediante decapado ou mediante meios mecânicos e proceder como sobre madeiras novas.
- Si foram esmaltadas com esmaltes sintéticos eliminar mediante decapado ou mediante meios mecânicos, lixar até alcançar madeira e proceder como sobre madeiras novas.
- Em peças já envernizadas com CREA LASURE ULTRA SATINADO e com o objetivo de manter toda a sua eficacia protetora, é conveniente avaliar periodicamente o estado/aspecto da superficie. Assim observa-se a deterioração, por impactps ou arranhões, etc. Recomendamos limpar e lixar a zona danificada e envernizar de novo com CREA LASURE ULTRA SATINADO

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Remover o produto até a sua perfeita homogeneização. .
- Aplicar sobre substratos limpos e secos.
- Aplicar seguindo as diluições recomendadas no apartado Sistemas de Aplicação.
- Lixar previamente para garantir uma boa penetração e igualação sobre a madeira.
- Na primeira demão aconselha-se aplicar primário preferentemente Crea Impregnante.
- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas, nem sobre superficies expostas a insolação forte.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secado.
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0-20%
Rolo	0-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo de baixa pressão	10-30%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira nova / velha exterior			
MAX	Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure Ultra Satinado/Mate Color
STD	Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure Ultra Satinado/Mate Incoloro/Color
Madeira pintada ou envernizada (poro fechado) exterior			
MAX	Exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure Ultra Satinado/Mate Color
STD	Exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure Ultra Satinado/Mate Incoloro/Color
Madeira nova ext. / int.			
MAX	Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	2 x Crea Lasure Ultra Satinado/Mate Color
STD	Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure Ultra Satinado/Mate Color

CREA LASURE ULTRA SATINADO

Madeira envernizada poro aberto

MAX	Exterior: Anticarcomas Klarxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure Ultra Satinado/Mate Color
STD	Exterior: Anticarcomas Klarxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure Ultra Satinado/Mate Incoloro/Color

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.5 L
Bases em embalagens 2.5 L, 10 L