

CREA BARNIZ INTERIOR MATE



FAMILIA CREA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LÍNEA MADERA INTERIOR

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Barniz base agua, elaborado con emulsiones acrílicas de última tecnología, para el barnizado, protección y decoración de todo tipo de maderas para interiores.

USOS

Interior

Exterior con protección

Idóneo para carpintería en general.

Madera Maciza y Chapada

Indicado para muebles y puertas.

Cemento

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Hormigón

Ladrillo

Aplicar máximo 275 +/- 25 g/m²

Usar sobre maderas limpias

PROPIEDADES

- No amarillea
- Flexible
- Microporoso
- Destaca el veteado natural de la madera
- Excelente cubrición
- Buena adherencia
- Inodoro
- Elevada impermeabilidad
- Buena resistencia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color CREA BARNIZ INTERIOR MATE INCOLORO

Acabado Mate

Peso específico 1 ± 0,05 kg/l

Viscosidad 13 +/- 2 PO

Sólidos en volumen 23 ± 1

Sólidos en peso 28 ± 1

VOC Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 4,80 g/l

Rendimiento aprox. por mano 10-15 m²/L

Secado tacto (20°C HR: 60%): 1-3h

Repintado (20°C HR: 60%): 16-24h

Colores Incoloro, Roble, Nogal, Castaño, Teca, Caoba.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Madera nueva:

- El soporte debe estar libre de cualquier producto o residuo restante.
- Aplicar en el que el contenido de humedad es inferior al 20%.

CREA BARNIZ INTERIOR MATE

- Aplicar sobre madera sana, bien desengrasada, sin polvo y seca.
- Lije y elimine los posibles restos de pegamento de unión.
- Si la madera muestra signos de envejecimiento, lije de antemano, luego elimine el polvo con un cepillo.

Restauración y mantenimiento

Madera barnizada o pintada:

- Si la madera se ha barnizado con manchas de poro abierto: elimine los restos de productos viejos, elimine los mal adheridos o en mal estado, lije ligeramente, elimine el polvo después del lijado y luego proceda como en madera nueva.
- Si la madera se ha barnizado con barnices de poro cerrado u otro producto similar, lije bien y, si es necesario, retire el producto decapando o utilizando medios mecánicos, luego proceda como en madera nueva.
- Si la madera se ha barnizado con barnices celulósicos o de poliuretano, retírelos mediante decapado o medios mecánicos, luego proceda como en madera nueva.
- Si la madera se ha lacado con lacs sintéticas, retírelas encurtiendo o utilizando medios mecánicos, lije hasta llegar a la madera, luego proceda como en madera nueva.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos.
- Aplicar siguiendo las diluciones recomendadas en el apartado Sistemas de Aplicación.
- Lijar previamente para garantizar una buena penetración e igualación sobre la madera.
- En primera mano se aconseja imprimir preferentemente con Crea Impregnante.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Pistola air mix	0-10%
Pistola aerográfica	5-10%
Brocha, Rodillo	0-20%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera interior (poro cerrado)			
MAX	Crea Impregnante	Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate	Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate
STD	Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate		Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a

771437

Fecha de Alta

27-02-2014

Versión

8 - 28/10/2024

CREA BARNIZ INTERIOR MATE

MONTÓ
profesional

cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.5 L, 2.5 L