

CREA BARNIZ INTERIOR MATE



FAMILLE CREA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE MADERA INTERIOR

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis à base d'eau, fabriqué avec des émulsions acryliques de dernière technologie, pour vernir, protéger et décorer tous les types de bois d'intérieur.

DESTINATION

Intérieur
Extérieur Protégé
Idéal pour la menuiserie en général.
Bois massif et contreplaqué.
Recommandé pour meubles et portes.
Ciment
Plâtre
Béton
Brique
Appliquer au maximum 275 +/- 25 g/m²
Utiliser sur du bois propre

PROPRIÉTÉS

Bonne résistance
Ne jaunit pas
Flexible
Microporeux
Rehausse le veinage naturel du bois
Excellent pouvoir couvrant
Bonne adhérence
Sans odeur
Imperméabilité élevée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	CREA BARNIZ INTERIOR MATE INCOLORO
Aspect	Mat
Densité	1 ± 0,05 kg/l
Viscosité	13 +/- 2 PO
Extraits secs en volume	23 ± 1
Extraits secs en poids	28 ± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 4,80 g/l
Rendement approximatif par couche	10-15 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 1-3h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 16-24h
Couleurs	Incolore, Chêne, Noyer, Châtaignier, Teck, Acajou.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neuf:

- Le support doit être exempt de tout produit ou résidu restant.
- Appliquer dans lequel la teneur en humidité est inférieure à 20%.

Fecha de Alta

27-02-2014

Versión

8 - 28/10/2024

- Appliquer sur du bois sain, bien dégraissé, sans poussière et sec.
- Poncez et retirez toute colle de collage restante.
- Si le bois montre des signes de vieillissement, poncez à l'avance, puis retirez la poussière avec une brosse.

Restauration et entretien

Bois verni ou peint:

- Si le bois a été verni avec des taches à pores ouverts: enlevez les restes d'anciens produits, enlevez mal collés ou en mauvais état, poncez légèrement, enlevez la poussière après le ponçage puis procédez comme dans du bois neuf.
- Si le bois a été verni avec des vernis à pores fermés ou un autre produit similaire, poncez bien et, si nécessaire, retirez le produit par décapage ou à l'aide de moyens mécaniques, puis procédez comme pour le bois neuf.
- Si le bois a été verni avec des vernis celluloseux ou polyuréthanes, les retirer par décapage ou par des moyens mécaniques, puis procéder comme pour le bois neuf.
- Si le bois a été laqué avec des laques synthétiques, retirez-les par décapage ou à l'aide de moyens mécaniques, poncez le bois, puis procédez comme pour le bois neuf.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.
- Appliquer sur des supports propres et secs.
- Appliquer en suivant les dilutions recommandées dans la section Systèmes d'application.
- Pré-poncer pour garantir une bonne pénétration et nivellement sur le bois.
- Dans la première main, il est conseillé d'apprêter de préférence avec Crea Impregnante.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à une forte insolation.
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Pistolet air mix	0-10%
Pistolet aérographe	5-10%
Brosse, rouleau	0-20%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois intérieur (pore fermé)			
MAX	Crea Impregnante	Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate	Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate
STD	Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate		Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des

771437

Fecha de Alta

27-02-2014

Versión

8 - 28/10/2024

CREA BARNIZ INTERIOR MATE

MONTÓ
profesional

différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'apporteur.

FORMAT

0.5 L, 2.5 L