

771437

Fecha de Alta
27-02-2014
Versao
8 - 28/10/2024

CREA BARNIZ INTERIOR MATE

MONTÓ
profesional



FAMILIA CREA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA MADERA INTERIOR

DESCRIÇÃO E TIPO

Verniz à base de água, fabricado com emulsões acrílicas da mais recente tecnologia, para envernizar, proteger e decorar todos os tipos de madeira de interiores.

USOS

Interior
Exterior com proteção
ideal para carpintaria em geral
Madeira maciça e chapada
Indicado para móveis e portas
Cimento
Gesso
Betão
Ladrilho
Aplicar no máximo 275 +/- 25 g/m²
Usar sobre madeiras limpas

PROPRIEDADES

Elevada impermeabilidade
Boa resistência
Não fica amarelo
Fléxivel
Micro poroso
Destaca o betado natutral da madeira
Excelente cobertura
Boa adêrencia
Sem cheiro

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	CREA BARNIZ INTERIOR MATE INCOLORO
Acabamento	Mate
Peso especifico	1 ± 0,05 kg/l
Viscosidade	13 +/- 2 PO
Sólidos em volume	23 ± 1
Sólidos em peso	28 ± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 4,80 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-15 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 1-3h
Repintado	(20°C HR: 60%): 16-24h
Cores	Incolor, carvalho, noz, castanha, teca, mogno.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeira nova:

- O suporte deve estar livre de qualquer produto ou resíduo restante.
- Aplicar em que o teor de umidade seja inferior a 20%.

CREA BARNIZ INTERIOR MATE

- Aplicar sobre madeira saudável, bem desengordurada, sem pó e seca.
- Lixe e remova a cola adesiva restante.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, lixe com antecedência e remova o pó com uma escova.

Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada:

- Se a madeira tiver sido envernizada com manchas de poros abertos: remova os restos de produtos antigos, remova mal aderidos ou em mau estado, lixe levemente, remova a poeira após lixar e depois proceda como na madeira nova.
- Se a madeira tiver sido envernizada com vernizes de poros fechados ou outro produto similar, lixe bem e, se necessário, remova o produto descascando ou usando meios mecânicos; em seguida, proceda como na madeira nova.
- Se a madeira tiver sido envernizada com vernizes de celulose ou poliuretano, remova-os por decapagem ou por meios mecânicos e, em seguida, proceda como na madeira nova.
- Se a madeira tiver sido lacada com vernizes sintéticos, remova-os por decapagem ou por meios mecânicos, lixe a madeira e proceda como na madeira nova.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agite o produto até que esteja perfeitamente homogeneizado.
- Aplicar em substratos limpos e secos.
- Aplicar seguindo as diluições recomendadas na seção Sistemas de Aplicação.
- Pré-areia para garantir uma boa penetração e nivelamento na madeira.
- Em primeira mão, é aconselhável aplicar de preferência com Crea Impregnante.
- Não aplique o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas a forte insolação.
- Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplique com umidade relativa superior a 80%

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Pistola air mix	0-10%
Pistola aerográfica	5-10%
Brocha, rolo	0-20%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira interna (poros fechados)			
MAX	Crea Impregnante	Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate	Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate
STD	Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate		Crea Barniz Interior Brillo/Satinado/Mate

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a

771437

Fecha de Alta

27-02-2014

Versao

8 - 28/10/2024

CREA BARNIZ INTERIOR MATE

MONTÓ
profesional

cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.5 L, 2.5 L