

Fecha de Alta

27-06-2017

Versión

4 - 28/10/2024



FAMILLE CREA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE MADERA JARDIN

DESCRIPTION ET NATURE

Protection adaptée aux terrasses et sols extérieurs / intérieurs. Protecteur approprié pour les plates-formes et les sols. Extérieur Intérieur. Imperméable, résistant aux UV et aux intempéries. Avec des oxydes de fer transparents qui allongent l'aspect naturel du bois. Pénètre et protège le bois tout en conservant son aspect naturel. Application et maintenance faciles. Une faible odeur.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Convient pour les menuiseries extérieures, portes, fenêtres, moulures, etc.

Recommandé pour les parquets et sols en bois

Bois déjà apprêtée avec Crea Impregnante Color

Récupérer le bois dégradé par agents atmosphériques

Refouler l'eau

Pour une protection maximale, finir avec une couleur

Terrasses et sols en bois

Appliquer au maximum 110 +/- 20 g/m2 par couche

Utiliser sur du bois propre

PROPRIÉTÉS

Pénétrant

- Gamme de couleurs

Pour une meilleure protection en extérieur, appliquer en couleur.

Résistance à l'eau

Facilité d'application

Respectueux de l'environnement.

Résistance aux intempéries

Ne jaunit pas

Bonne adhérence

Haut rendement

Renforcé avec filtre U.V.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	CREA TARIMAS BASE TR
Aspect	Mat
Densité	0,99± 0,05 kg/l
Viscosité	20 +/- 3 SG
Extraits secs en volume	24± 1
Extraits secs en poids	26± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 11,44 g/l
Rendement approximatif par couche	8-12 m ² /L
Séc au touché	60min
Recouvrable / doublage	12-14h
Couleurs	Incolore, Castaño, Iroco, Ipe.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Fecha de Alta

27-06-2017

Versión

4 - 28/10/2024

Supports neufs

Bois neufs:

- Le support doit être exempt de produits et / ou résidus étrangers.
- Appliquer sur des bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.
- À chaque étape de la peinture, appliquer sur des bois avec une teneur en humidité inférieure à 20% et un H.R. moins de 80%.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à une forte insolation.
- Les nouveaux bois tropicaux doivent être nettoyés avec le nettoyant pour bois CREA, pour éliminer les graisses et les résines.
- A l'extérieur, protégez le bois avec KLEARXYL DI Anticarcome contre les attaques de champignons et d'insectes.
- Ponçage essentiel avec grain 40 - 60.
- Il est fortement recommandé d'apprêter avec CREA Colored Impregnante.
- Donner une ou deux couches de CREA TARRIMAS, sans dépasser l'épaisseur maximale recommandée.
- Le bois à l'extérieur est photo-dégradé après quelques mois, perdant son aspect initial.
- Le choix d'une couleur dès le départ, garantit une apparence similaire pour une durée plus longue, pouvant retrouver cette couleur lors d'un entretien ultérieur avec une autre couche de finition, et retarder la photo-dégradation du support.
- Il permet d'allonger les intervalles de maintenance.
- Les intervalles de maintenance sont difficiles à déterminer. Généralement, en vérifiant l'état tous les six mois, la prochaine maintenance peut être établie. Durabilité maximale observée de 24 mois.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peints:

- S'ils ont été vernis ou huilés et que l'état du bois le permet, éliminer les zones mal adhérentes ou mal entretenues, poncer, éliminer la poussière résultant du ponçage.
- Si l'on soupçonne qu'ils ont été huilés, ils doivent être enlevés avec le nettoyant pour bois CREA afin que le bois soit perméable à l'eau.
- Dans tous les cas, avec un ponçage à gros grain, il est nécessaire d'atteindre le bois en bon état, qui aura une couleur différente de la première couche.
- Continuez comme dans le cas des bois neufs.
- Passez en revue l'état tous les six mois, établissant la prochaine maintenance.

Bois grisé par les agents atmosphériques:

- Assurez-vous que sous la surface il y a du bois en bon état. La présence de fissures indique que le bois a perdu une grande partie de son élasticité. L'entretien devrait être plus fréquent.
- Évaluer l'état du bois, parfois la perte d'une grande partie de l'élasticité, recommande de retirer le revêtement de sol.
- Continuez comme dans le cas des bois vernis ou peints.
- Passez en revue l'état tous les six mois, établissant la prochaine maintenance.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Sur Crea Tarimas ou Crea Impregnante couleur, vous pouvez appliquer Crea Tarimas Antideslizante Incoloro (voir F.T.).
- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.
- Appliquer sur des supports propres et secs.
- Pré-poncer pour garantir une bonne pénétration et nivellement sur le bois.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à une forte insolation.
- Appliquer sur du bois avec une teneur en humidité inférieure à 20%
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%.
- Ne pas mouiller, au moins pendant 48 heures après l'application de la dernière couche.
- Inspectez à la fin de chaque campagne.
- L'entretien continu est le meilleur moyen d'assurer un bois bien conservé. Les récupérations après de longues périodes avec peu d'entretien nécessitent généralement des intervalles de maintenance plus courts.
- L'état de départ du bois à peindre est essentiel pour obtenir de bons résultats. Comme le bois perd de son élasticité et de sa densité, l'entretien devrait être plus fréquent.

* Les bonnes pratiques:

- Evitez, dans la mesure du possible, d'arroser le revêtement de sol dans des conditions de température élevée, les contractions rapides du revêtement de sol, en générant une dégradation inutilement plus rapide.
- Le nettoyage à l'eau haute pression n'est pas recommandé.

Fecha de Alta

27-06-2017

Versión

4 - 28/10/2024

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	Al uso
Rouleau	Al uso
Pistolet	Al uso

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf ext/int			
MAX	Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Tarimas Coloreado	Crea Tarimas Coloreado
STD	Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante coloreado.	Crea Tarimas Coloreado
Bois peint ou vernis ext./int.			
MAX	Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Tarimas Coloreado	Crea Tarimas Coloreado
STD	Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Coloreado	Crea Tarimas
Maintenance du système			
MAX	Examiner périodiquement.	Crea Impregnante Coloreado.	Crea Tarimas Coloreado
STD	Examiner périodiquement.		Crea Tarimas Coloreado

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.5 L, 2.5 L