



FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE IMPRIMACIONES SUELOS

DESCRIPTION ET NATURE

Primaire adhésif texturé à base d'eau. Agent de liaison entre mortiers, spécialement conçu pour les surfaces de construction non absorbantes. Peut également être utilisé sur des supports absorbants.

DESTINATION

Sols et murs
Intérieur / Extérieur
Marbre
Céramique
Supports non absorbants
Pierre
Enduits de mortier en bon état.
Enduits
Ciment, Plâtre, Bêton, Brique
Il permet l'adhérence des mortiers de nivellement et de plâtrage sur des supports non poreux et/ou polis

PROPRIÉTÉS

- Faible odeur
- Application facile
- Excellente adhérence
- Pont de collage de mortier
- Adhérence sur une large gamme de surfaces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTO PUENTE DE UNIÓN GRIP
Aspect	Rugueux
Densité	(1.78±0.03)
Viscosité	(350±30)PO
Extraits secs en volume	66± 1
Extraits secs en poids	82± 1
COV	Cat. h/BA 50/30 (2007/2010):0,66 g/l
Performance approximatif par couche	2-3 m ² /Kg
Séc au touché	30min
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%):24-72h
Couleurs	Rouge
Classification	AFNOR: NFT. 36005 - Famille I. Classe 7b2

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Nettoyer la surface de toute matière étrangère et/ou résidu.
- La surface doit être sèche, propre et exempte de poussière, de particules, d'huile ou de toute autre particule susceptible de nuire à l'adhérence du matériau au substrat.

Restauration et entretien

Ce produit est destiné à être utilisé comme couche intermédiaire et non comme finition ; par conséquent, aucune recommandation de restauration ou d'entretien n'est incluse.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Le produit est prêt à l'emploi et peut être dilué jusqu'à 10 %.
- Appliquez le produit au pinceau ou au rouleau.
- Appliquez-le sur des supports propres, secs ou légèrement humides, jamais gorgés d'eau.
- Il est recommandé d'appliquer le produit à raison d'au moins 0,3 kg/m² par couche pour une adhérence optimale.
- Il est conseillé de recouvrir de mortier, béton ou plâtre au moins 60 minutes après l'application de l'agent de liaison, et au plus tard 24 à 72 heures après.
- Nettoyez les outils immédiatement après utilisation avant que le produit ne durcisse.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse

Usé

Rouleau

0-10%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Chantier			
MAX	Montó Puente de Unión Grip		Mortero de obra: cemento, yeso, cal
STD			

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'opérateur.

FORMAT

6 Kg, 20 Kg