

MONTO PUENTE DE UNIÓN TACK


FAMILIA PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LÍNEA IMPRIMACIONES PAREDES-FACHADAS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Imprimación adherente base agua con tacking prolongado. Puente de unión entre morteros en superficies absorbentes de obra.

USOS

Paredes y techos
Interior/Exterior
Piedra
Enfoscados de mortero en buenas condiciones
Enlucidos
Soportes absorbentes
Cemento, Yeso, Hormigón, Ladrillo
Morteros cementosos y soportes de anhidrita
Fibrocemento
Posibilita la adherencia de morteros de recrecido y revoco sobre soportes porosos

PROPIEDADES

- Poder de penetración
- Largo tiempo abierto
- Buena aplicabilidad
- Producto listo para usar
- Puente de unión morteros
- Pegajosidad
- Adherencia sobre una gran cantidad de superficies

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTO PUENTE DE UNIÓN TACK
Acabado	Transparente
Peso específico	(1,01±0,01) kg/l
Viscosidad	(20±2) PO
Sólidos en volumen	39±1
Sólidos en peso	39±1
VOC	Cat. h/BA 50/30 (2007/2010):0,00 g/l
Rendimiento aprox. por mano	6-10 m²/L
Secado tacto	30min
Clasificación	AFNOR: NFT. 36005 - Famille I. Classe 7b2

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soportes Nuevos

- En morteros recién aplicados es necesario permitir fraguar y secar los materiales completamente.
- Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
- El soporte debe estar seco, limpio, libre de polvo, partículas, aceites o cualquier tipo de partícula que empeore la adherencia del material sobre el sustrato.

Restauración y mantenimiento

Este producto se utilizará como capa intermedia y no como acabado, por lo que no se incluyen recomendaciones de

restauración ni mantenimiento.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- No utilizar en soleras ni suelos. Tampoco en uniones estructurales.
- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar posteriormente con brocha o rodillo.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos o ligeramente húmedos, pero nunca encharcados.
- Importante controlar el grado de absorción del soporte (consumo aproximado de 0.10 - 0.15 kg/m² por mano) y la cantidad de producto a aplicar.
- Se aconseja cubrir con mortero, hormigón o yeso transcurridos al menos 30 minutos de la aplicación del puente de unión, y como máximo tras 48h.
- Evitar que el posible polvo en la obra se deposite sobre la imprimación, ya que esto reduciría la capacidad de adherencia.
- Limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente tras su uso antes de que el producto se endurezca.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	Uso
Rodillo	0-10%
Pistola air less	Uso

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Obra			
MAX	Montó Puente de Unión Tack		Mortero de obra: cemento, yeso, cal
STD			

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 4 L, 12 L