

MONTO PUENTE DE UNIÓN TACK


FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE IMPRIMACIONES PAREDES-FACHADAS

DESCRIPTION ET NATURE

Primaire d'adhérence à base d'eau à adhérence prolongée. Agent de liaison entre mortiers sur surfaces de construction absorbantes.

DESTINATION

Murs et plafonds
Intérieur / Extérieur
Pierre
Enduits de mortier en bon état.
Enduits
Supports absorbants
Ciment, Plâtre, Béton, Brique
Mortiers cimentaires et supports anhydrite
Fibreciment
Il permet l'adhérence des mortiers de nivellement et d'enduit aux supports poreux.

PROPRIÉTÉS

Pouvoir pénétrant
Application facile
- Produit prêt à l'emploi
- Adhérence
- Long temps ouvert
- Pont de collage de mortier
- Adhérence sur une large gamme de surfaces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTO PUENTE DE UNIÓN TACK
Aspect	Transparent
Densité	(1,01±0,01) kg/l
Viscosité	(20±2) PO
Extraits secs en volume	39±1
Extraits secs en poids	39±1
COV	Cat. h/BA 50/30 (2007/2010):0,00 g/l
Performance approximatif par couche	6-10 m²/L
Séc au touché	30min
Classification	AFNOR: NFT. 36005 - Famille I. Classe 7b2

PRÉPARATION DU SUPPORT
Supports neufs

- Pour les mortiers fraîchement appliqués, il est nécessaire de laisser les matériaux prendre et sécher complètement.
- Nettoyer le support de toute matière étrangère et/ou résidu.
- Le support doit être sec, propre et exempt de poussière, particules, huiles ou toute autre particule susceptible de nuire à l'adhérence du matériau.

Restauration et entretien

Ce produit est destiné à être utilisé comme couche intermédiaire et non comme finition ; par conséquent, aucune

recommandation de restauration ou d'entretien n'est incluse.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Ne pas utiliser sur les dalles ou les sols. Éviter également l'application sur les joints de structure.
- Bien mélanger le produit jusqu'à homogénéité complète. Appliquer ensuite au pinceau ou au rouleau.
- Appliquer sur des supports propres, secs ou légèrement humides, mais jamais gorgés d'eau.
- Il est important de contrôler le taux d'absorption du support (consommation approximative de 0,10 à 0,15 kg/m² par couche) et la quantité de produit à appliquer.
- Il est conseillé de recouvrir de mortier, de béton ou de plâtre au moins 30 minutes après l'application du pont de liaison, et au plus tard 48 heures après.
- Éviter que la poussière ne se dépose sur l'agent d'adhérence, car cela réduirait son adhérence.
- Nettoyer les outils immédiatement après utilisation, avant que le produit ne durcisse.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
-----------------------	-------------------------

Brosse	Uso
--------	-----

Rouleau	0-10%
---------	-------

Pistolet air less	Uso
-------------------	-----

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Chantier			
MAX	Montó Puente de Unión Tack		Mortero de obra: cemento, yeso, cal
STD			

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L, 12 L