

MONTO PUENTE DE UNIÓN GRIP


FAMILIA PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LÍNEA IMPRIMACIONES SUELOS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Imprimación rugosa adherente base agua. Puente de unión entre morteros, específica para superficies no absorbentes de obra. También se puede utilizar en soportes absorbentes.

USOS

Suelos y paredes
Interior/Exterior
Mármol
Cerámica
Soportes no absorbentes
Piedra
Enfoscados de mortero en buenas condiciones
Enlucidos
Cemento, Yeso, Hormigón, Ladrillo
Posibilita la adherencia de morteros de recrido y revoco sobre soportes no porosos y/o pulidos

PROPIEDADES

- Bajo olor
- Buena aplicabilidad
- Excelente adherencia
- Puente de unión morteros
- Adherencia sobre una gran cantidad de superficies

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTO PUENTE DE UNIÓN GRIP
Acabado	Rugoso
Peso específico	(1,78±0,03) kg/l
Viscosidad	(350±30)PO
Sólidos en volumen	66±1
Sólidos en peso	82±1
VOC	Cat. h/BA 50/30 (2007/2010):0,64 g/l
Rendimiento aprox. por mano	2-3 m²/Kg

Secado tacto	30min
Colores	Rojo
Clasificación	AFNOR: NFT. 36005 - Famille I. Classe 7b2

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soportes Nuevos

- Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
- El soporte debe estar seco, limpio, libre de polvo, partículas, aceites o cualquier tipo de partícula que empeore la adherencia del material sobre el sustrato.

Restauración y mantenimiento

Este producto se utilizará como capa intermedia y no como acabado, por lo que no se incluyen recomendaciones de restauración ni mantenimiento.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- El producto se suministra listo al uso, pudiéndose diluir hasta un 10%.
- Aplicar el producto con brocha o rodillo.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos o ligeramente húmedos, pero nunca encharcados.
- Se recomienda aplicar el producto con un mínimo de 0.3 kg/m² por mano para garantizar una correcta adherencia.
- Se aconseja cubrir con mortero, hormigón o yeso transcurridos al menos 60 minutos de la aplicación del puente de unión, y como máximo tras 24-72h.
- Limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente tras su uso antes de que el producto se endurezca.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
----------------------	----------------------

Brocha	Uso
--------	-----

Rodillo	0-10%
---------	-------

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Obra			
MAX	Montó Puente de Unión Grip		Mortero de obra: cemento, yeso, cal
STD			

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

6 Kg, 20 Kg