

MONTO PUENTE DE UNIÓN GRIP

**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LINHA** IMPRIMACIONES SUELOS**DESCRIÇÃO E TIPO**

Primário texturizado adesivo à base de água. Agente de ligação entre argamassas, especialmente desenvolvido para superfícies de construção não absorventes. Também pode ser utilizado em substratos absorventes.

USOS

Pisos e paredes
Interior / Exterior
Marmore
Cerâmica
Suportes não absorventes
Pedra
Rebocos de argamassa em boas condições.
Afagados com massa fina
Cimento, Gesso, Betão, Tijolo
Permite a adesão de argamassas de nivelamento e reboco a substratos não porosos e/ou polidos

PROPIEDADES

- Baixo cheiro
- Boa aplicabilidade
- Excelente aderência
- Aderência numa grande quantidade de superfícies
- Ponte de ligação de argamassa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTO PUENTE DE UNIÓN GRIP
Acabamento	Rugoso / texturado
Peso específico	(1,78±0,03) kg/l
Viscosidade	(350±30)PO
Sólidos em volume	66±1
Sólidos em peso	82±1
VOC	Cat. h/BA 50/30 (2007/2010):0,64 g/l
Rendimento aprox. por demão	2-3 m²/Kg

Secagem tacto	30min
Cores	Vermelho
Classificação	AFNOR: NFT. 36005 - Famille I. Classe 7b2

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

- Limpe a superfície de qualquer matéria estranha e/ou resíduo.
- A superfície deve estar seca, limpa e livre de poeira, partículas, óleos ou quaisquer outras partículas que possam prejudicar a adesão do material ao substrato.

Restauração e manutenção

Este produto destina-se a ser utilizado como camada intermediária e não como acabamento, portanto, não inclui recomendações de restauração ou manutenção.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- O produto é fornecido pronto para uso e pode ser diluído em até 10%.
- Aplique o produto com pincel ou rolo.
- Aplique em substratos limpos, secos ou levemente úmidos, mas nunca encharcados.
- Recomenda-se aplicar o produto com um mínimo de 0,3 kg/m² por demão para garantir uma boa aderência.
- É aconselhável cobrir com argamassa, concreto ou gesso pelo menos 60 minutos após a aplicação do adesivo e, no máximo, após 24 a 72 horas.
- Limpe as ferramentas imediatamente após o uso, antes que o produto endureça.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicación	Diluição orientativa
Trincha	Uso
Rolo	0-10%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
construção			
MAX	Montó Puente de Unión Grip		Mortero de obra: cemento, yeso, cal
STD			

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

6 Kg, 20 Kg