



FAMILIA ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZAC. / SISTEMAS TINTOMÉTICOS
LINHA IMPERMEABILIZACION HORIZONTAL

DESCRIÇÃO E TIPO

Impermeabilizante elástico acrílico antigoteiras, contínuo, de protecção antifissuras, microporoso e lavável. Com fibra de vidro incluída, que melhora a sua resistência. Para a impermeabilização de fachadas e terraços.

USOS

Exterior
Fachadas
Resilla catalana
Tela asfáltica
Argamassa de cimento
Tijolo poroso

PROPRIEDADES

Elasticidade

Impermeável

Cumprir as normas de estanqueidade

Perfeita aderência entre demãos

Não acrescenta peso sobre a estrutura

Seca por evaporação

Cumprir a norma UNE EN 1504-2:2005, utilizado para a protecção superficial do betão, para os usos: Aumento da resistividade por limitação do teor de humidade, controlo da humidade, protecção contra a penetração

Aderência mediante teste de arrancamento (UNE-EN 1542): igual ou superior a 0,8 N/mm²

Permeabilidade ao dióxido de carbono: sD > 50 m de acordo com a norma UNE EN 1504-2; C1 (anti-carbonatação) de acordo com a norma UNE-EN 1062-1

Boa aderência

Longa duração

Determinação das propriedades de tração, UNE EN ISO 527-3: alongamento de 86%

O produto poderá ter garantia de até 7 anos, consulte condições

Permeabilidade ao vapor de água: Classe I de acordo com a norma UNE EN 1504-2; V3 de acordo com a norma UNE-EN 1062-1

Resistência à fissuração Classe A5 (23°C, >2,5 mm) e Classe A3 (-10°C, >2,5 mm) de acordo com a norma UNE EN 1062-1.

Absorção capilar e permeabilidade à água líquida: w < 0,1 kg/m²*h^{0,5} de acordo com a norma UNE EN 1504-2; W3 (impermeabilidade máxima) de acordo com a norma UNE EN 1062-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	KORAZA CUBIERTAS FIBRADO BLANCO
Acabamento	Liso fibrado
Peso específico	1,28 ± 0,05 kg/l
Viscosidade	175 +/- 25 PO
Sólidos em volume	47 ± 1
Sólidos em peso	61 ± 1
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010): 1,84 g/l

Fecha de Alta

13-02-2009

Versao

19 - 21/08/2026 :

Rendimento aprox. por demão 1,5-2 m²/L

Secagem tacto (20°C HR:60%):2-4h

Repintado (20°C HR:60%):>24h

Cores Branco 108, Vermelho107

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassa de cimento:

1. Aguarde até estar totalmente consolidado (mínimo de 30 dias).
2. Limpe o substrato de resíduos, produtos estranhos ou com má aderência. Trate os substratos que contêm bolor com Monto Limpia Moho.
3. Elimine possíveis eflorescências por jato de areia abrasivo, e neutralize as superfícies alcalinas. Em superfícies excessivamente polidas, lixe para abrir o poro. Se necessário, aplique Plasmont Fibra Elástico.
4. O substrato deve estar completamente seco antes da sua preparação. O valor da humidade medido com um higrómetro deve ser inferior a 4%.
5. Aplique Imprimación Epoxi Suelos ou Fijamont em toda a superfície da argamassa de cimento para selar completamente o substrato e impedir que este entre em contacto com o produto.

Laje catalã ou tijolo poroso mate:

1. O mesmo que sobre argamassas de cimento.

Tela asfáltica, espuma de poliuretano:

1. O mesmo que sobre argamassas de cimento, sem a necessidade de aplicar Fijamont. Verifique a aderência. Fundar com Imprimación Epoxi Suelos.

Restauração e manutenção

1. Remova completamente as tintas velhas em mau estado ou com má adesão.
2. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
3. Em superfícies pintadas, deve-se verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar poeira e sujidade antes de repintar. Em caso negativo, remover para um novo fundo.
4. O suporte deve estar completamente seco antes de ser preparado e o valor da humidade medido com um higrómetro nunca deve ser superior a 4%.
5. Aplicar corretamente a massa Plasmont Fibra Elástico nos defeitos do suporte.
6. Em suportes com mofo, efetuar um pré-tratamento com Monto Limpia Moho.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agite o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.
- Não aplique o produto a temperaturas inferiores a 5°C e não superiores a 35°C.
- Não aplique em caso de risco de chuva iminente.
- O substrato deve estar completamente seco.
- A temperatura do substrato deve ser superior a 5°C, para evitar a sua congelação, e inferior a 40°C para evitar defeitos na aplicação.
- Para garantia, é necessário aplicar 1,5 L/m² (consultar condições).

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0-5%
Rolo	0-5%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Tela asfáltica			

Fecha de Alta

13-02-2009

Versao

19 - 21/08/2026 :

MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado
STD	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado

Ladrillo

MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado
STD	Fijamont	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado

Argamassa de cimento

MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado
STD	Fijamont	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado

Pinturas antigas

MAX	Fijamont	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado
STD	Koraza Cubiertas Fibrado diluido	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L, 15 L