



FAMILIA ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZAC.

LINHA IMPERMEABILIZACION HORIZONTAL

DESCRIÇÃO E TIPO

Impermeabilizante acrílico e elástico, contínuo, antifissuras e microporoso. Resistente aos agentes atmosféricos. Para a impermeabilização e proteção de coberturas, de superfícies horizontais e terraços transitáveis de passo limitado.

USOS

Exterior
Argamassa de cimento
Tela asfáltica
Ladrilho
Resilla catalana
Betão
Fachadas
Terraços

PROPIEDADES

Elasticidade

Aderência mediante teste de arrancamento (UNE-EN 1542): igual ou superior a 0,8 N/mm²

Permeabilidade ao dióxido de carbono: sD>50 m de acordo com a norma UNE EN 1504-2; C1 (anti-carbonatação) de acordo com a norma UNE-EN 1062-1

Boa aderência

Rendimento para cumprir normas de estanquicidade em aplicação horizontal: 1ª Demão 0,30l/m² - 2ª demão 0,60l/m². Mínimo para garantia: 1,5L/m²

Determinação das propriedades de tração, UNE EN ISO 527-3: alongamento de 84%

O produto poderá ter garantia de até 7 anos, consulte condições

Resistência à fissuração Classe A5 (23°C, >2,5 mm) e Classe A4 (-10°C, >2,5 mm) de acordo com a norma UNE EN 1062-1.

Permeabilidade ao vapor de água: Classe I de acordo com a norma UNE EN 1504-2; V3 de acordo com a norma UNE-EN 1062-1

Absorção capilar e permeabilidade à água líquida: w<0,1 kg/m²*h^{0,5} de acordo com a norma UNE EN 1504-2; W3 (impermeabilidade máxima) de acordo com a norma UNE EN 1062-1

Marcação CE: Em conformidade com a norma UNE EN 1504-2:2005, utilizado para a proteção superficial do betão, para as seguintes utilizações: aumento da resistividade por limitação do teor de humidade, controlo da humidade e proteção contra a penetração



CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	KORAZA CUBIERTAS BLANCO
Acabamento	Semimate
Peso específico	1,29± 0,05 kg/l
Viscosidade	200 +/- 25 PO
Sólidos em volume	47± 1
Sólidos em peso	60± 1
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):1,85 g/l
Rendimento aprox. por demão	1,5-2 m ² /L

Fecha de Alta

22-08-2011

Versao

18 - 21/08/2026

Secagem tacto	4-6h
Repintado	24h
Cores	Branco, Vermelho, Cinzento

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassa de cimento:

1. Aguarde até estar totalmente consolidado (mínimo de 30 dias).
2. Limpe o substrato de resíduos, produtos estranhos ou com má aderência. Trate os substratos que contêm bolor com Monto Limpia Moho.
3. Elimine possíveis eflorescências por jato de areia abrasivo, e neutralize as superfícies alcalinas. Em superfícies excessivamente polidas, lixe para abrir o poro. Se necessário, aplique Plasmont Fibra Elástico.
4. O substrato deve estar completamente seco antes da sua preparação. O valor da humidade medido com um higrómetro deve ser inferior a 4%.
5. Aplique Imprimación Epoxi Suelos ou Fijamont em toda a superfície da argamassa de cimento para selar completamente o substrato e impedir que este entre em contacto com o produto.

Laje catalã ou tijolo poroso mate:

1. O mesmo que sobre argamassas de cimento.

Tela asfáltica, espuma de poliuretano:

1. O mesmo que sobre argamassas de cimento, sem a necessidade de aplicar Fijamont. Verifique a aderência. Fundar com Imprimación Epoxi Suelos.

Restauração e manutenção

1. Remova completamente as tintas velhas em mau estado ou com má adesão.
2. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
3. Em superfícies pintadas, deve-se verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar poeira e sujidade antes de repintar. Em caso negativo, remover para um novo fundo.
4. O suporte deve estar completamente seco antes de ser preparado e o valor da humidade medido com um higrómetro nunca deve ser superior a 4%.
5. Aplicar corretamente a massa Plasmont Fibra Elástico nos defeitos do suporte.
6. Em suportes com mofo, efetuar um pré-tratamento com Monto Limpia Moho.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agite o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.
- Não aplique o produto a temperaturas inferiores a 5°C e não superiores a 35°C.
- Não aplique em caso de risco de chuva iminente.
- O substrato deve estar completamente seco.
- A temperatura do substrato deve ser superior a 5°C, para evitar a sua congelação, e inferior a 40°C para evitar defeitos na aplicação.
- Para garantia, é necessário aplicar 1,5 L/m² (consultar condições).

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0-5 %
Rolo	0-5 %
Pistola air less	0-10 %
Pistola air mix	0-10 %
Turbo de baixa pressão	0-10 %

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Tela asfáltica			

Fecha de Alta

22-08-2011

Versao

18 - 21/08/2026

MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Cubiertas + Malla (opcional)	Koraza Cubiertas
STD	Imprimación Epoxi Suelos		Koraza Cubiertas

Ladrillo

MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Cubiertas + Malla (opcional)	Koraza Cubiertas
STD	Fijamont		Koraza Cubiertas

Suportes cimentosos, betão...

MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Cubiertas + Malla (opcional)	Koraza Cubiertas
STD	Fijamont		Koraza Cubiertas

Pinturas antigas

MAX	Fijamont	Koraza Cubiertas + Malla (opcional)	Koraza Cubiertas
STD	Koraza Cubiertas diluido		Koraza Cubiertas

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L, 15 L