

KORAZA ANTIGOTERAS CON PU



FAMILIA ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZAC. / SISTEMAS TINTOMÉTICOS
LINHA IMPERMEABILIZACION HORIZONTAL

DESCRIÇÃO E TIPO

Revestimento elástico com poliuretano para proteção e impermeabilização de terraços e coberturas. Válido também para espuma de poliuretano ou superfícies verticais. Aplicado em camada espessa, cria uma barreira anti-fissuras que impede a passagem de águas pluviais ou humidade e permite limitar o trânsito pedonal.

USOS

Exterior

Tela asfáltica após a aplicação do primário

Fachadas

Argamassa de cimento

Tijolo poroso

Resilla catalana

Betão

Divisória entre prédios (caixa de ar entre prédios)

PROPIEDADES

Elasticidade

Perfeita aderência entre demãos

Seca por evaporação

Secagem rápido

Permeabilidade ao dióxido de carbono: $sD > 50$ m de acordo com a norma UNE EN 1504-2; C1 (anti-carbonatação) de acordo com a norma UNE-EN 1062-1

Longa duração

Lavável

O produto poderá ter garantia de até 5 anos, consulte condições

Boa aderência (aderência por ensaio de arrancamento em conformidade com a norma UNE EN 1542: sistemas rígidos sem carga de tráfego, média $\geq 1,0$ N/mm², valor individual: $\geq 0,7$ N/mm²)

Permeabilidade ao vapor de água: Classe I de acordo com a norma UNE EN 1504-2; V3 de acordo com a norma UNE-EN 1062-1

Resistência à fissuração Classe A3 (23°C, $> 2,5$ mm) e Classe A2 (-10°C, $> 2,5$ mm) de acordo com a norma UNE EN 1062-1.

Absorção capilar e permeabilidade à água líquida: $w < 0,1$ kg/m²*h^{0,5} de acordo com a norma UNE EN 1504-2; W3 (impermeabilidade máxima) de acordo com a norma UNE EN 1062-1



CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	KORAZA ANTIGOTERAS CON PU BLANCO
Acabamento	Semimate
Peso específico	1,32± 0,05 kg/l
Viscosidade	150 +/- 25 PO
Sólidos em volume	40± 1
Sólidos em peso	57± 1
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):1,24 g/l
Rendimento aprox. por demão	1,5-2 m ² /L

Secagem tacto	(20°C HR:60%):4-6h
Repintado	(20°C HR:60%):>24h
Coors	Branco, Cincento, Vermelho

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassa de cimento:

1. Aguarde até estar totalmente consolidado (mínimo de 30 dias).
2. Limpe o substrato de resíduos, produtos estranhos ou com má aderência. Trate os substratos que contêm bolor com Monto Limpia Moho.
3. Elimine possíveis eflorescências por jato de areia abrasivo, e neutralize as superfícies alcalinas. Em superfícies excessivamente polidas, lixe para abrir o poro. Se necessário, aplique Plasmont Fibra Elástico.
4. O substrato deve estar completamente seco antes da sua preparação. O valor da humidade medido com um higrómetro deve ser inferior a 4%.
5. Aplique Imprímación Epoxi Suelos ou Fijamont em toda a superfície da argamassa de cimento para selar completamente o substrato e impedir que este entre em contacto com o produto.

Laje catalã ou tijolo poroso mate:

1. O mesmo que sobre argamassas de cimento.

Tela asfáltica, espuma de poliuretano:

1. O mesmo que sobre argamassas de cimento, sem a necessidade de aplicar Fijamont. Verifique a aderência. Fundar com Imprímación Epoxi Suelos.

Restauração e manutenção

1. Remova completamente as tintas velhas em mau estado ou com má adesão.
2. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
3. Em superfícies pintadas, deve-se verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar poeira e sujidade antes de repintar. Em caso negativo, remover para um novo fundo.
4. O suporte deve estar completamente seco antes de ser preparado e o valor da humidade medido com um higrómetro nunca deve ser superior a 4%.
5. Aplicar corretamente a massa Plasmont Fibra Elástico nos defeitos do suporte.
6. Em suportes com mofo, efetuar um pré-tratamento com Monto Limpia Moho.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agite o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.
- Não aplique o produto a temperaturas inferiores a 5°C e não superiores a 35°C.
- Não aplique em caso de risco de chuva iminente.
- O substrato deve estar completamente seco.
- A temperatura do substrato deve ser superior a 5°C, para evitar a sua congelação, e inferior a 40°C para evitar defeitos na aplicação.
- Para garantia, é necessário aplicar 1,5 L/m2 (consultar condições).

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0-5%
Rolo	0-5%
Pistola air less	0-10%
Pistola air mix	0-10%
Turbo de baixa pressão	0-10%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Tela asfáltica			

KORAZA ANTIGOTERAS CON PU

MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Antigoteras con PU + Malla (opcional)	Koraza Antigoteras con PU
------------	--------------------------	--	---------------------------

STD	Imprimación Epoxi Suelos		Koraza Antigoteras con PU
------------	--------------------------	--	---------------------------

Ladrillo

MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Antigoteras con PU + Malla (opcional)	Koraza Antigoteras con PU
------------	--------------------------	--	---------------------------

STD	Fijamont		Koraza Antigoteras con PU
------------	----------	--	---------------------------

Argamassa de cimento

MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Antigoteras con PU + Malla (opcional)	Koraza Antigoteras con PU
------------	--------------------------	--	---------------------------

STD	Fijamont		Koraza Antigoteras con PU
------------	----------	--	---------------------------

Pinturas antigas

MAX	Fijamont	Koraza Antigoteras con PU + Malla (opcional)	Koraza Antigoteras con PU
------------	----------	--	---------------------------

STD	Koraza Antigoteras con PU diluido		Koraza Antigoteras con PU
------------	-----------------------------------	--	---------------------------

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L, 15 L