

Fecha de Alta

18-04-2008

Versión

17 - 27/02/2020



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE PROTECTORES ALCIDICOS (P. A.)

DESCRIPTION ET NATURE

Impression pénétrante pour le bois. D'une grande élasticité. Contient Hydrofuge. Ne forme pas de film. Grande protection en extérieur si elle s'applique en couleurs.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Bois

Utilisation environnementale : réservée exclusivement à un personnel spécialisé.

Peut être utilisé par le grand public

PROPRIÉTÉS

Élasticité

Pour une meilleure protection en extérieur, appliquer en couleur.

Protection maximale en extérieur si on l'applique sur Montoxyl Fondo Coloreado

Résistant en milieux marins et haute montagne

Application facile

Ne craquelle pas

Ne forme pas de cloques

Perméable à la vapeur d'eau

Rehausse le veinage naturel du bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOXYL CLASSIC FONDO
Aspect	Transparent
Densité	0,84± 0,05 kg/l
Viscosité	25 +/- 5 SG
Extraits secs en volume	25± 1
Extraits secs en poids	31± 1
COV	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010): 400,00 g/l
Rendement approximatif par couche	8-12 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 1-2 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 24 h
Couleurs	Base: Incoloro 901. Colores de la carta madera. Montomix, Cromiservice. Tintado con Montotinte universal, máx 5%

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neufs :

1. Le support doit être exempt de tout reste de produits et/ou résidus.
2. Appliquer sur les bois dont la teneur en humidité est inférieure à 20%.
3. Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.

Bois anciens :

1. Ponçer et éliminer de possibles restes de colle ou imperfections du support.
2. Si le bois présente des signes de vieillissement il doit préalablement être poncé. Éliminer la poussière au moyen d'une brosse.

Fecha de Alta

18-04-2008

Versión

17 - 27/02/2020

3. Au pistolet, le moyen recommandé est le Système Airless.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peints :

1 - S'ils ont été vernis avec Lasure type Montoxyl Mat ou Satiné : Éliminer les restes de produits, éliminer des zones mal adhérentes ou en mauvais état, poncer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme pour les bois neufs.

2 - Si ont été vernis avec des produits élastiques ou pénétrants type Montoxyl Ultra, éliminer tout reste de produit, les zones mal adhérentes ou en mauvais état, poncer légèrement, éliminer la poussière et procéder comme pour les bois neufs.

3 - S'ils ont été vernis avec des vernis comme Vernis Mat Universel Synthétique (cod.1350), Satinado, ou Brillant, Vernis Voilier, Vernis Haute Montagne ou semblables, éliminer par décapage avec Quitamont Universel ou autres moyens mécaniques et procéder comme pour les bois neufs.

4 - S'ils ont été vernis avec des vernis celluloseux ou des polyuréthanes, éliminer par décapage avec Quitamont Universel ou autres moyens mécaniques et procéder comme pour les bois neufs.

5 - S'ils ont été peints avec une laque synthétique (Montosintetic, Marisma, luxatin ou semblables) éliminer par décapage avec Quitamont Universel ou tous autres moyens mécaniques et procéder comme pour les bois neufs.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Remuer bien le produit jusqu'à parfaite homogénéisation.

Ne pas appliquer le produit par des températures élevées, ni sur les surfaces exposées à un fort ensoleillement.

Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures à 80%

Diluant d'application et de nettoyage

1401, 1402, Símil Aguarrás

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	Usó
Rouleau	Usó
Pistolet air less	Usó
Pistolet air mix	Usó
Pistolet aérographe	Usó
Turbo basse pression	Usó
Immersion	Usó

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien int/ext			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl classic fondo Color	Montoxyl classic fondo Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di		Montoxyl classic fondo Color
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl classic fondo Color	Montoxyl classic fondo Color
STD	Al exterior: Decapar + Anticarcomas Klearxyl Di		Montoxyl classic fondo Color
Bois pore fermé			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl classic fondo Color	Montoxyl classic fondo Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di		Montoxyl classic fondo Color

SÉCURITÉ

Fecha de Alta

18-04-2008

Versión

17 - 27/02/2020

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 5 L