

Fecha de Alta

18-04-2008

Versión

14 - 15/03/2023



**FAMILLE** TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS  
**LIGNE** PROTECTORES ALCIDICOS (P. A.)

## DESCRIPTION ET NATURE

Traitement protecteur du bois mat, pour finitions à pores ouverts, de couleur. Hydrofuge. Ce produit contribue aux certifications LEED®, BREEAM® et VERDE.

## DESTINATION

Extérieur/intérieur

Bois

Recommandé en haute montagne et dans les zones côtières pour des finitions pore ouvert pouvant se repeindre avec Lasure Acqua

## PROPRIÉTÉS

- Résistance aux agents atmosphériques
- Donne des finitions de pore ouvert
- Protection maximale en extérieur si on l'applique sur Montoxyl Fondo Coloreado
- Résistance à l'eau
- Autant indispensable pour le bois que les antioxydants pour le fer
- Application facile
- Ne craquelle pas
- Ne forme pas de cloques
- Perméable à la vapeur d'eau
- Sans odeur une fois sec
- Microporeux
- Rehausse le veinage naturel du bois
- Resiste aux U.V.
- Certifié Euroclases UNE EN 13501-1:07: C-s1-d0



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOXYL CLASSIC MATE TR
Aspect	Mat
Densité	0,86± 0,05 kg/l
Viscosité	60 +/- 15 SG
Extraits secs en volume	30± 1
Extraits secs en poids	38± 1
COV	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010): 400,00 g/l
Rendement approximatif par couche	10-16 m <sup>2</sup> /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 4-12 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 24 h

Fecha de Alta

18-04-2008

Versión

14 - 15/03/2023

Couleurs	Base : TR 900 Carta Montoxyl, Pino 910, Roble 920, Nogal 930, Palisandro 940, Castaño 950, Teca 960, Caoba 970, Ebano 980, Blanco 990 et couleurs du nuancier Cromiservice Madera. Monoteinte universal,
Classification	AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 4a

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Suivant DTU 59.1

### Supports neufs

Bois neufs :

1. Le support ne doit présenter aucune trace de produits étrangers ni de résidus.
2. Appliquer sur des bois au taux d'humidité inférieur à 20 %.
3. Appliquer sur des bois sains et secs, bien dégraissés et sans poussière.

Vieux bois

1. Poncer et éliminer les restes éventuels de colle aux assemblages et défauts d'usinage.
2. Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit d'abord être poncé, puis la poussière devra être ôtée par brossage ou à l'aide de tout autre procédé mécanique.
3. Le mode d'application au pistolet le plus recommandé est le système Airless.

En appliquant le MONTOXYL CLASSIC MATE dans les conditions exposées, et en suivant les indications de rénovation et d'entretien, le produit peut apporter au bois une protection de résistance maximale pouvant durer jusqu'à 7 ans. Toujours en fonction du lieu ou de la zone, des conditions et agressions auxquelles le bois verni est soumis.

### Restauration et entretien

Bois vernis ou peints :

1. Si les bois ont été vernis avec des lasures de type Montoxyl Mate ou Satinado, nettoyer le support de toute substance étrangère, éliminer les zones adhérant mal ou en mauvais état, poncer légèrement, retirer la poussière accumulée suite au ponçage, puis procéder comme sur du bois neuf.
2. Si les bois ont été vernis avec des protecteurs élastiques et pénétrants de type Montoxyl Ultra, nettoyer le support de toute substance étrangère, éliminer les zones adhérant mal ou en mauvais état, poncer légèrement, retirer la poussière accumulée suite au ponçage, puis procéder comme sur du bois neuf.
3. Si les bois ont été vernis avec des vernis à pores fermés, comme Barniz Sintético Universal Mate, Satinado ou Brillante, Barniz Veleró, Barniz Alta Montaña ou autre produit similaire, éliminer le produit par décapage avec Quitamont Universal ou à l'aide de moyens mécaniques, et procéder comme sur du bois neuf en cas de formation d'ampoules, de soulèvement des bords ou de fissures. Si la surface est en bon état, poncer légèrement, retirer la poussière accumulée suite au ponçage, puis procéder comme sur du bois neuf.
4. Si les bois ont été vernis avec des vernis cellulósiques ou des polyuréthanes, éliminer le produit par décapage avec Quitamont Universal (code : 3510) ou à l'aide de moyens mécaniques, puis procéder comme sur du bois neuf.
5. Si les bois ont été émaillés avec de la laque synthétique Montosintetic, Marisma, Luxatín ou autre produit similaire, éliminer le produit par décapage avec Quitamont Universal ou à l'aide de moyens mécaniques, puis procéder comme sur du bois neuf.
6. Sur des pièces déjà vernies avec MONTOXYL CLASSIC MATE et afin de préserver toute l'efficacité de sa protection, il convient de vérifier régulièrement l'état / aspect des surfaces. Si des altérations dues à des impacts et/ou égratignures, etc. sont observées, nous recommandons d'assainir et poncer la zone endommagée et de vernir de nouveau avec MONTOXYL CLASSIC MATE.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

Agiter le produit jusqu'à homogénéisation complète.

Appliquer sous forme d'alimentation en l'étendant au maximum (couches fines)

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées, ni sur des surfaces exposées à une forte insolation.

Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer en cas d'humidité relative supérieure à 80 %.

### Diluant d'application et de nettoyage

Solvant 1401

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	uso
Rouleau	uso
Pistolet air less	uso
Pistolet air mix	uso

Fecha de Alta

18-04-2008

Versión

14 - 15/03/2023

Pistolet aérogaphe	uso
Turbo basse pression	uso
Immersion	uso

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois neuf/ancien extérieur</b>			
<b>MAX</b>	Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Classic Mate Color
<b>STD</b>	Anticarcomas Klearxyl Di		Montoxyl Classic Mate Color
<b>Bois neuf/ancien- intérieur</b>			
<b>MAX</b>	Montoxyl Classic Fondo	Montoxyl Classic Mate	Montoxyl Classic Mate Color
<b>STD</b>	Montoxyl Classic Fondo		Montoxyl Classic Mate
<b>Bois peint ou vernis</b>			
<b>MAX</b>	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Classic Mate Color
<b>STD</b>	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di		Montoxyl Classic Mate Color

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'aplicateur.

## FORMAT

0.75 L, 5 L, 10 L