

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

6 - 27/02/2020

**FAMILLE** TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**LIGNE** TRATAMIENTOS AL AGUA**DESCRIPTION ET NATURE**

Vernis universel , en phase aqueuse. Pour le vernissage et traitement des bois aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Bois

Recommandé en haute montagne et dans les zones côtières pour des finitions pore ouvert pouvant se repeindre avec Lasure Acqua

PROPRIÉTÉS

Pénétrant

Dilué, il peut être utilisé en tant que fond, en pénétrant dans le bois et agissant en tant que nutritif

Retarde la putréfaction. Préventif à l'attaque de champignons et d'insectes

Il n'est pas nécessaire de polir, mais si l'on en veut, une fois sec, cela peu se faire très facilement

Application facile

Ne jaunit pas

Ne craquelle pas

Ne forme pas de cloques

Perméable à la vapeur d'eau

Sans odeur une fois sec

Supporte les changements climatiques brusques

Flexible

Microporeux

Rehausse le veinage naturel du bois

Resiste aux U.V.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	BARNIZ UNIVERSAL ACQUA
Aspect	Semi-Brillant
Densité	0,99± 0,05 kg/l
Viscosité	18 +/- 3 PO
Extraits secs en volume	28± 1
Extraits secs en poids	30± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 130,00 g/l
Rendement approximatif par couche	10-16 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 1h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%):
Couleurs	Base : transparente Nuancier bois (madera 100) Système MONTOMIX et CROMISERVICE

PRÉPARATION DU SUPPORT**Supports neufs**

Bois neufs :

- Le support doit être exempt de tout reste de produits et/ou résidus.

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

6 - 27/02/2020

- Appliquer sur dont la teneur en humidité est inférieure à 20%.
- Appliquer sur bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.
- Ponçer et éliminer les possibles restes de colle des unions.
- Si le bois présente des signes de vieillissement ponçer préalablement, ensuite éliminer la poussière avec une brosse.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peints :

- S'ils ont été vernis avec une lasures de type : Lasure Acqua ou Montoxyl couleur : Éliminer tous restes de produits, éliminer les zones mal adhérentes ou en mauvais état, ponçer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme pour bois neufs.
- S'ils ont été vernis avec des vernis donnant un pore fermé ou semblable : ponçer en profondeur et si nécessaire éliminer par décapage avec Quitamont Universel ou autres moyens mécaniques et de procéder comme pour bois neufs.
- S'ils ont été vernis avec des vernis cellulosiques ou des polyuréthanes, éliminer par décapage avec Quitamont Universel (cod. 3510) ou par autres moyens mécaniques puis procéder comme pour bois neufs.
- S'ils ont été laqués avec une laque synthétique : éliminer par décapage avec Quitamont Universel (cod. 3510) ou autres moyens mécaniques, ponçer jusqu'à atteindre le bois et procéder comme pour bois neufs.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Remuer le produit jusqu'à parfaite homogénéisation.

Appliquer sur les substrats propres et secs.

Appliquer en suivant les dilutions recommandées dans le paragraphe Systèmes d'Application.

Ponçer préalablement pour garantir une bonne pénétration et une égalisation sur le bois.

En première couche on conseille d'imprimer préférentiellement avec un Fondo Lasure Acqua. Le Montoxyl Fondo est aussi également adéquat.

Ne pas appliquer le produit par des températures élevées, ni sur les surfaces exposées à fort ensoleillement.

Maintenir les conditions de bonne ventilation durant le temps de séchage.

Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures à 80%

Diluant d'application et de nettoyage

EAU

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-20%
Rouleau	0-20%
Pistolet air less	10-30%
Pistolet air mix	10-30%
Pistolet aérographe	10-30%
Turbo basse pression	10-30%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf ext/int			
MAX	Fondo lasure acqua o Montoxyl Fondo (ext: color)	Barniz universal acqua	Barniz universal acqua
STD	Fondo lasure acqua o Montoxyl Fondo (ext: color)		Barniz universal acqua
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Universal Acqua Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Universal Acqua Color	Barniz Universal Acqua Incoloro/Color
Bois pore fermé			
MAX	Decapar+Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo (ext: color)	Barniz Universal Acqua	Barniz Universal Acqua
STD	Decapar+Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo (ext: color)		Barniz Universal Acqua

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

6 - 27/02/2020

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L