

Fecha de Alta

04-07-2007

Versao

7 - 29/02/2024

**FAMILIA** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**LINHA** BARNICES (AGUA)**DESCRIÇÃO E TIPO**

Verniz universal de base aquosa para envernizamento e tratamento de madeiras em interiores e exteriores.

USOS

Exterior / Interior

Madeira

Recomendado em alta montanha e zonas costeiras com acabamento poro aberto. Repintavel com Lasure água

PROPRIEDADES

- Poder de penetração
 - Diluido pode ser utilizado como fundo, penetrando na madeira e actuando como regenerador
 - Atraza a putrefacção. Prevenindo o ataque de bolores ou fungos e insectos
- Não necessita de ser lixado, mas pode-se lixar fácilmente após secagem
- Boa aplicabilidade
 - Não fica amarelo
 - Não racha
 - Não forma bolhas
 - Transpirável ao vapor de agua
 - Sem cheiro quando seca
 - Suporta os câmbios climáticos fortes
 - Fléxivel
 - Micro poroso
 - Destaca o betado natutal da madeira
 - Resistente U.V.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	BARNIZ UNIVERSAL ACQUA
Acabamento	Semibrilho
Peso específico	0,99± 0,05 kg/l
Viscosidade	18 +/- 3 PO
Sólidos em volume	28± 1
Sólidos em peso	30± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):130,00 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-16 m ² /L

Secagem tacto	(20°C HR:60%): 2-4 h
Repintado	(20°C HR:60%): 12-24 h
Cores	Base: transparente Carta madeira y Sistemas Montomix y Cromiservice

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Madeiras novas:

- O suporte deve estar livre de produtos estranhos e/ou resíduos.
- Aplicar sobre madeiras com um conteúdo em humidade inferior a 20%
- Aplicar sobre madeiras saneadas, sem gorduras, sem pó e secas.

Fecha de Alta

04-07-2007

Versão

7 - 29/02/2024

- Lixar e eliminar possíveis restos de cola nas engrenagens e falhos de mecanizado.
- Se a madeira apresenta signos de envelhecimento deve ser lixada previamente e o pó deve ser eliminado mediante escovado ou qualquer outro meio mecânico.

Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se foram envernizadas com lasures de poro aberto tipo Barniz Lasure Acqua ou Montoxyl color: Eliminar produtos estranhos, eliminar zonas mal aderidas ou em mau estado, lixar ligeiramente, eliminar o pó resultante do lixado e proceder como sobre madeiras novas.
- Se foram envernizadas com vernizes de poro fechado ou similares, lixar em profundidade e se é necessário eliminar mediante decapado com Quitamont Universal ou mediante meios mecânicos e proceder como sobre madeiras novas.
- Se foram envernizados com vernizes celulósicos ou poliuretanos, eliminar mediante decapado ou mediante meios mecânicos e proceder como sobre madeiras novas.
- Se foram esmaltadas com esmaltes sintéticos eliminar mediante decapado ou mediante meios mecânicos, lixar até alcançar madeira e proceder como sobre madeiras novas.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Remover o produto até a sua perfeita homogeneização.
- Aplicar sobre substratos limpos e secos.
- Aplicar seguindo as diluições recomendadas no apartado Sistemas de Aplicação.
- Lixar previamente para garantir uma boa penetração e igualação sobre a madeira.
- Na primeira demão aconselha-se aplicar primário preferentemente Fondo Lasure Acqua. Também é adequado o Montoxyl Fondo.
- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas, nem sobre superfícies expostas a insolação forte.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secado.
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	0-20%
Rolo	0-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo de baixa pressão	10-30%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira nova ext. / int.			
MAX	Fondo lasure acqua o Montoxyl Fondo (ext: color)	Barniz universal acqua	Barniz universal acqua
STD	Fondo lasure acqua o Montoxyl Fondo (ext: color)		Barniz universal acqua
Madeira envernizada poro aberto			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Universal Acqua Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Universal Acqua Color	Barniz Universal Acqua Incoloro/Color
Madeira poro fechado			
MAX	Decapar+Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo (ext: color)	Barniz Universal Acqua	Barniz Universal Acqua
STD	Decapar+Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo (ext: color)		Barniz Universal Acqua

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 4 L