

BARNIZ PARQUET ACQUA MATE



FAMILIA TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LINHA POLIURETANOS AL AGUA (SUELOS)

DESCRIÇÃO E TIPO

Verniz poliuretano aquoso mate e transparente, para o envernizamento de madeiras onde se deseje boa resistência à fricção e aos detergentes, em interiores.

USOS

Interior
Madeira
Parquet

PROPIEDADES

Dureza
Lavagem
Trnsparência
Incolor
Acabamento liso
Válido como fundo e acabamento
Acabamentos com grande poder de relevo
Cores da crata madeira com sistema Montomix
- A agua
Sem cheiro quando seca
Boa adêrencia

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	BARNIZ PARQUET ACQUA MATE
Acabamento	Mate
Peso especifico	1,02± 0,05 kg/l
Viscosidade	50 +/- 5 SG
Sólidos em volume	28± 1
Sólidos em peso	30± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):130,00 g/l
Rendimento aprox. por demão	12-16 m ² /L

Secagem tacto	(20 °C HR: 60 %): 1-2 h. Total: 3 dias
Repintado	(20 °C HR: 60 %): 12-24h Utilizável: 24 h
Cores	Base: Transparente

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeiras novas.

O suporte deve estar livre de produtos estranhos e/ou resíduos.

Aplicar sobre madeiras com um conteúdo de humidade inferior a 20%.

Aplicar sobre madeiras sãs, bem desengorduradas, isentas de pó e secas.

Lixar e eliminar possíveis restos de cola que possam existir nas uniões e falhas dos acabados.

Se a madeira apresenta signos de envelhecimento deve previamente ser lixada e ser eliminado o pó mediante escovagem ou qualquer outro meio mecânico.

BARNIZ PARQUET ACQUA MATE

Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se foram envernizadas com Montoxyl cor (cód. 1300) : Eliminar produtos estranhos e as zonas mal aderidas ou em mau estado, lixar ligeiramente, eliminar o pó resultante da lixagem e proceder de modo idêntico ao utilizado para madeiras novas.
- Se foram envernizadas com vernizes de poro fechado como Verniz Sintético Universal Fosco (cód.1350), Acetinado (cód. 1360), ou Brilhante (cód.1370) Verniz Velero (cód. 1380), Verniz de Alta Montanha (cód. 1385) ou similares, eliminar mediante decapagem com Quitamont Universal (cód. 3510) ou mediante meios mecânicos e proceder de modo idêntico ao utilizado para madeiras novas..
- Se foram envernizadas com vernizes celulósicos ou poliuretanos, eliminar mediante decapagem com Quitamont Universal (cód. 3510) ou mediante meios mecânicos e proceder de modo idêntico ao utilizado para madeiras novas.
- Se foram esmaltadas com esmalte sintético (Montosintético (cód. 2020, cód. 2024), Marisma (cód. 2010, cód.2014), luxatín (cód. 2028) ou similares) eliminar mediante decapagem com Quitamont Universal (cód. 3510) ou mediante meios mecânicos e proceder de modo idêntico ao utilizado para madeiras novas.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Agitar o produto até obter uma mistura homogênea.

Aplicar sobre substratos limpos e secos.

Aplicar seguindo as diluições recomendadas no apartado Sistemas de Aplicação.

Lixar previamente para garantir uma boa penetração e uma distribuição uniforme sobre a madeira.

-Não aplicar o produto com temperaturas elevadas, nem sobre superfícies demasiado expostas ao sol.

Assegurar a existência de boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com uma humidade relativa superior a 80%

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação

Diluição orientativa

Trincha

Fondo:10-20%. Acabado: 0-5%

Rolo

Fondo: 10-20%. Acabado:0-5%

Pistola air less

Fondo: 10-20%. Acabado: 5-20%

Pistola aerográfica

Fondo: 10-20%. Acabado: 5-20%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira envernizada poro aberto			
MAX	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate
STD	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate
Madeira poro fechado			
MAX	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate
STD	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate
Madeira interior			
MAX	Montoxyl fondo	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate
STD	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate		Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate
Parquet			
MAX	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate
STD	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate

BARNIZ PARQUET ACQUA MATE

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 4 L